



# RÖFIX SPEED (LIGHT)

Termo-izolacioni sistem od lamela mineralne vune

## Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Područja primjene:

Izolacija s mineralnom vunom sjedinjuje sigurnost s optimalnom zaštitom topline i okoliša. Mineralna vuna toplinski izolira, paropropusna je i ne gori pa je zbog toga posebno pogodna za visoke građevine.

Najmodernije tehnike ugradnje pri visokoj pritisnoj čvrstoći i prijanjanju na podlozi. Mineralni, armaturni sloj otporan na udarce (kat. II/kat. I) nazivne debljine 5 mm.

Područje primjene: novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade i neboderi.

Djelovanje/svojtvo: negorivo. Visoka površinska čvrstoća, robusnost. Vrlo visoka difuziona otvorenost.

Otpornost na požar: A2-s1, d0 (En 13501-1).


Udarna čvrstoća kategorije korštenja: BASIC: kat. II (>3 J). LIGHT: kat. I (>10 J).

Prikladno za staro-/novogradnju.

## Svojstva:

- Nije zapaljivo
- Visoka čvrstoća na pritisak i mrvljenje
- Više izolacijske debljine bez mehaničkog pričvršćivanja
- Vrlo visoka paropropusnost

## Ugradnja:



Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Dopuštenje	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Certifikati o ispitivanju	ETAG 004
Vrijeme sušenja	oko 7 d
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)

## Način dostave:

Nije prikladno za zidove od cigle u novogradnji

nije potrebno kod težine < 30 kg/m<sup>2</sup>

Tiplanje 6 kom/m<sup>2</sup>

zidovi od oplatnog betona samo uz odgovarajuću potvrdu

## Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.