

FIȘA TEHNICĂ (TM)

573

Tencuială manuală start & finisare pe bază de ipsos



Domenii de utilizare

Tencuială universală de ipsos aplicată manual în grosimi de la 5 la 60 mm pentru tavane și pereți în interiorul clădirilor și structurilor rezidențiale uscate. Se caracterizează prin aplicare ușoară și aderență ridicată la substrat, în special pe suprafețe netede de beton.

Proprietăți

- Pentru aplicare manuală
- Plastic
- Tixotrop

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117594287
EAN	4820117594287
Ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Unități per palet	35 UM/Pal.
Granulație	0-1,25 mm
Consum	ca. 0,8 kg/m ² /mm
Rezistență la compresiune	≥ 2,5 Mpa (7 d)
Grupa Mortare	ST3
Grosimea stratului	5-60 mm
Țimp de prelucrare	≥ 60 min

573

Tencuială manuală start & finisare pe bază de ipsos

Compoziție

- Perlit expandat
- Ipsos
- Filler mineral
- Aditivi modificați

Suportul

Pregătirea suportului se realizează în conformitate cu standardele «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» și «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Substratul trebuie să fie rezistent (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugeri vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsime, mușchi, beton și mortar. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. Substraturile absorbante de apă se tapetează cu KREISEL 300 sau 301. Amorsați elementele metalice, precum și tencuiala și suprafețele netede de beton cu amorsa pentru beton KREISEL 310 cu nisip silicios.

Pregătire

Adăugați un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient care conține 15-16,3 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și amestecați cu un mixer de construcții până când se formează o masă omogenă. Se lasă în repaus timp de 3 minute și se amestecă din nou. Dacă se utilizează doar o parte din material (ambalaj), întregul amestec uscat trebuie amestecat bine în timpul următoarei aplicări, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu utilizați material care s-a întărit deja.

Punere în operă

Aplicați amestecul de mortar preparat uniform pe întreaga suprafață cu o grosime de 5-60 mm în 20-25 de minute și nivelați-l cu o mistrie, pe tavane cu o grosime de până la 15 mm. Efectuați nivelarea finală (frecarea cu o răzătoare din plastic, metal sau pânză) după ce tencuiala a început să se întărească (pe substraturi amorsate, în aproximativ 3-4 ore). Atunci când aplicați mai multe straturi de tencuială, aplicați stratul următor după ce stratul anterior s-a întărit (aproximativ în 24 de ore). În funcție de suprafață, temperatură și grosimea stratului, după 1 oră, nivelarea

finală a suprafeței prin tăierea materialului în exces cu marginea unei rigle lungi, umezirea și netezirea tencuiei cu o mistrie din metal sau plastic. La efectuarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare actuale, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de tencuire.

Depozitare

9 luni de la data fabricației dacă este păstrat uscat în ambalajul original.

Informații generale

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.