



573

Tencuială manuală start & finisare pe bază de ipsos

Domenii de utilizare: Tencuială universală de ipsos aplicată manual în grosimi de la 5 la 60 mm pentru tavane și pereți în interiorul clădirilor și structurilor rezidențiale uscate. Se caracterizează prin aplicare ușoară și aderență ridicată la substrat, în special pe suprafețe netede de beton.

Proprietăți:

- Pentru aplicare manuală
- Plastic
- Rezistent la alunecare
- Ecologic

Punere în operă:



Date tehnice:	
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Unități per palet	35 UM/Pal.
Granulație	< 1,25 mm
Consum	ca. 0,8 kg/m ² /mm
Rezistență la compresiune (7 d)	≥ 2,5 Mpa
Grosime strat	5 - 60 mm
Grupă mortare	ST3
Timp de prelucrare	≥ 60 min

Compoziție:

- Gips
- Filler mineral
- Amestecul poate fi utilizat și pentru realizarea altor elemente de construcție direct pe șantier, după așezarea prealabilă a armăturii corespunzătoare.
- Perlit umflat

Suportul: Pregătirea substratului se realizează în conformitate cu standardele ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 și ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016. Substratul trebuie să fie rezistent (nu mai puțin decât rezistența stratului de acoperire), fără distrugerii vizibile și delaminare, fără praf, murdărie, ulei, grăsimi, mușchi, beton și mortar. Îndepărtați zonele lipsite de aderență și instabile ale substratului. Substraturile absorbante de apă se tapetează cu KREISEL 300 sau 301. Amorsați elementele metalice, precum și tencuiala și suprafețele netede de beton cu amorsa pentru beton KREISEL 310 cu nisip silicios.

Pregătire: Adăugați un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient care conține 15-16,3 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și amestecați cu un mixer de construcții până când se formează o masă omogenă. Se lasă în repaus timp de 3 minute și se amestecă din nou. Dacă se utilizează doar o parte din material (ambalaj), întregul amestec uscat trebuie amestecat bine în timpul următoarei aplicări, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu utilizați material care s-a întărit deja.



573

Tencuială manuală start & finisare pe bază de ipsos

Punere în operă:

Aplicați amestecul de mortar preparat uniform pe întreaga suprafață cu o grosime de 5-60 mm în 20-25 de minute și nivelați-l cu o mistrie, pe tavane cu o grosime de până la 15 mm. Efectuați nivelarea finală (frecarea cu o răzătoare din plastic, metal sau pânză) după ce tencuiala a început să se întărească (pe substraturi amorsate, în aproximativ 3-4 ore). Atunci când aplicați mai multe straturi de tencuială, aplicați stratul următor după ce stratul anterior s-a întărit (aproximativ în 24 de ore). În funcție de suprafață, temperatură și grosimea stratului, după 1 oră, nivelarea finală a suprafeței prin tăierea materialului în exces cu marginea unei rigle lungi, umezirea și netezirea tencuiei cu o mistrie din metal sau plastic. La efectuarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare actuale, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de tencuire.

Atenție specială:

Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului.

Depozitare:

Minim 6 luni în spații uscate.

Informații generale:

La efectuarea lucrărilor, se recomandă respectarea cerințelor din instrucțiunile de utilizare actuale, precum și a documentelor de reglementare care reglementează procesul de confruntare a lucrărilor. Producătorul garantează conformitatea mortarului KREISEL 573 cu caracteristicile tehnice specificate numai dacă sunt respectate regulile de transport, depozitare și instrucțiunile de utilizare prezentate în această descriere. Producătorul nu este răspunzător în cazul utilizării necorespunzătoare a produsului sau al utilizării cu încălcarea instrucțiunilor de utilizare