

TECHNICKÝ LIST

GRUND 310 BETONKONTAKT

Grundierung
Adhézný mostík na nesavé podklady




Oblasť použitia

Penetračný prípravok určený na úpravu betónových podkladov pred aplikáciou sadrových, vápenno-cementových omietok a samonivelizačných stierok. Zlepšuje príľnavosť omietok, uľahčuje ich aplikáciu a vyrovnáva nasiakavosť podkladu. Prípravok je vhodný aj ako adhézný mostík na hladné a nenasiakavé podklady.

Vlastnosti

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný
- Paropriepustná
- Zlepšuje príľnavosť omietok
- Uľahčuje aplikáciu omietok
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- S kremičitým pieskom

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000634896	2000634897	4303
EAN	5907418024237	5907418024244	
Balenie			
Množstvo v balení	3 kg/balenie	5 kg/balenie	20 kg/balenie
Množstvo na paleta	80 kusov/paleta		32 kusov/paleta
Farba			červená
Spotreba	cca 0,3 kg/m ²		
Čas tuhnutia	cca 24 hod		
Hodnota pH	7		
Čas schnutia	12 hod		

GRUND 310 BETONKONTAKT

Grundierung\r\n Adhézný mostík na nesavé podklady

Materiálové zloženie

- Vodná disperzia akrylového polyméru
- Pigmenty
- Voda
- Aditíva
- Prídavok kremičitého piesku

Podmienky spracovania

Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.

Podklad

Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom.

Betón: Aplikovať priamo

Silno nasiakavé podklady: aplikovať penetračný náter GRUND SG 302

Povrchy s trhlinami alebo chýbajúcimi časťami: V závislosti od druhu podkladu opraviť vhodnou maltou.

Plochy napadnuté plesňami: Aplikovať prípravok SEPTOBUD 1008, po vyschnutí mechanicky očistiť.

Starý keramický obklad: Aplikovať priamo

Príprava podkladu

Praskliny vyspraviť vhodným prípravkom. Vyspravené miesta musia byť suché a dostatočne vyzreté. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky prilahlé stavebné prvky a povrchy.

Príprava výrobku

Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.

Spracovanie

Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Omietky aplikovať po 24 hodinách od naniesenia prípravku. Počas aplikácie a vysychania omietky chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Počas práce sa odporúča penetračný náter premiešavať. Vysoká vlhkosť podkladu a nízke teploty vzduchu výrazne predlžujú dobu schnutia produktu.

Poznámky

Pri aplikácii počas nepriaznivých podmienok je potrebné použiť špeciálne krytie.

Skladovanie

Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialeným od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezabavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu. Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.