



## GRUND 310 BETONKONTAKT

Adhézny mostík na nesavé podklady

**Oblasť použitia:** Penetračný prípravok určený na úpravu betónových podkladov pred aplikáciou sadrových, vápenno-cementových omietok a samonivelizačných stierok. Zlepšuje príľnavosť omietok, uľahčuje ich aplikáciu a vyrovnáva nasiakavosť podkladu. Prípravok je vhodný aj ako adhézny mostík na hladné a nenasiakavé podklady.

**Vlastnosti:**

- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný
- Paropriepustný
- Zlepšuje príľnavosť omietok
- Uľahčuje aplikáciu omietok
- Reguluje nasiakavosť podkladu
- S kremičitým pieskom

**Spracovanie:**



Technické údaje	
Číslo výrobku	2000565879
Druh obalu	
Množstvo v balení	15 kg/balenie
Množstvo na palete	24 kusov/paleta
Farba	červená
Spotreba	cca 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Čas schnutia	12 hodín (pri +20 °C)
Čas tuhnutia	cca 24 hod
pH	cca 7

**Výrobok vyhovuje:** • Výrobok nie je stavebný výrobok a nepotrebuje vyhlásenie o parametroch.

**Materiálové zloženie:**

- Vodná disperzia akrylového polyméru
- Aditíva
- Kremičitý piesok
- Pigmenty
- Voda

**Podklad:** Podklad znečistený antiadhéznymi prípravkami (oleje, mazivá atď.) umyť vodou so saponátom. Praskliny vyspraviť vhodným prípravkom. Vyspravené miesta musia byť suché a dostatočne vyzreté. Pred aplikáciou penetračného náteru zakryť všetky príľahlé stavebné prvky a povrchy.

**Typ podkladu:**

**Betón, oceľobetón:** Aplikovať priamo

**Silno nasiakavé podklady:** aplikovať penetračný náter GRUND K 311

**Povrchy s trhlinami alebo chýbajúcimi časťami:** V závislosti od druhu podkladu opraviť vhodnou maltou.

**Plochy napadnuté plesňami:** Aplikovať prípravok ALGENKILLER 1008, po vyschnutí mechanicky očistiť.

**Starý keramický obklad:** Aplikovať priamo

**Príprava výrobku:** Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť vodou a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.



## GRUND 310 BETONKONTAKT

Adhézny mostík na nesavé podklady

<b>Spracovanie:</b>	Penetračný náter nanášať valčekom, štetcom alebo striekaním. Omiety aplikovať po 24 hodinách od nanesenia prípravku. Počas aplikácie a vysychania omiety chrániť fasádu pred mrazom, dažďom, priamym slnečným žiarením a silným vetrom. Počas práce sa odporúča penetračný náter premiešavať. Vysoká vlhkosť podkladu a nízke teploty vzduchu výrazne predlžujú dobu schnutia produktu.
<b>Podmienky spracovania:</b>	Výrobok aplikovať pri teplotách vzduchu a podkladu od +5 °C do +25 °C. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, stabilný bez výkvetov a nečistôt akéhokoľvek druhu. Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený všetkých druhov nečistôt (antiadhézne prípravky, plesne, machy, riasy atď.), bez prasklín a výkvetov solí.
<b>Poznámky:</b>	Pri aplikácii počas nepriaznivých podmienok je potrebné použiť špeciálne krytie.
<b>Skladovanie:</b>	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5 °C do +25 °C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5 °C.
<b>Všeobecné informácie:</b>	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke. Všetky technické údaje sú uvedené pre teplotu +20°C. Tieto teploty sa týkajú vzduchu, podkladu a zabudovaného materiálu.