

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 581

Mortier de revêtement 0-3 mm



Domaines d'application

Fixit 581 convient spécialement au revêtement de surfaces en béton, comme les sols de garages ou de caves, ainsi qu'à l'exécution de petits socles, etc. Pour améliorer l'adhérence, humidifier le support avec un badigeon avec un balai ou une brosse dur. Le badigeon composé de Fixit 581 et d'emulsion pour crépis, mortiers et enduits (proportion 6 à 1, eau de gâchage à l'emulsion pour crépis, mortiers et enduits). Le mélange de mortier de revêtement, à la consistance terre humide, est ensuite appliqué frais sur frais sur le support préparé au badigeon.


Propriétés

- Facile à mettre en œuvre
- Mélange homogène
- Polyvalent
- Peut être tiré à la main ou à la machine

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000578337
EAN	7630141502366
Emballage	
Quantité par unité	25 kg/unité
Unité par palette	40 unité/pal
Granulométrie	0-3 mm
Rendement	env. 13 L/unité
Ajout d'eau	2,8-3,2 L/Sack
Résistance à la compression	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$ (28 jours)
Epaisseur d'application min.	25 mm
Masse volumique à sec	env. 1950 kg/m^3
Temps d'application	90-120 min

Fixit 581

Mortier de revêtement 0-3 mm

Base du matériau

- Sable de carrière, lavé et trié
- Ciments

Mise en œuvre

Le support doit être propre, sec et porteur. Gâcher Fixit 581 avec de l'eau propre, à la main ou dans un malaxeur continu à consistance terre humide. De faibles variations dues à la quantité d'eau de gâchage sont tolérées. Le mortier de revêtement est appliqué sans pression sur la surface à revêtir, compacté avec un pilon pour revêtement puis lissé à la règle. Ensuite talocher la surface à la main ou à la machine. Au préalable, il convient d'humidifier finement la surface avec de l'eau.

Traitement ultérieur

Lors de conditions atmosphériques défavorables, protéger le mortier frais par des mesures adéquates (ombrager, humidifier, protéger contre la pluie battante et contre les influences du gel etc.).

Avertissement relatif aux dangers

Éviter de contact avec la peau et les yeux. Détails voir fiche de sécurité.

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Étiquette



Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).