



Fixit 585

Malta per giunti di pavimentazioni 0-1,5 mm

Impiego:

Una malta fluida speciale per fughe con un buon comportamento di scorrimento e un'elevata adesione ai fianchi della pietra. È adatto per la stuccatura di giunti di pavimentazione in pietra.

Caratteristiche:

- Alta resistenza al sale di disgelo (BE II FT)
- Buona resa estetica
- Elevate fluidità
- Per giunti stretti
- Buona aderenza
- Applicabile a macchina

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181011585	181022585
Stabilimento		Untervaz
Imballaggio		
Unità per bancale	36 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 1,5 mm	
Aggiunta d'acqua	4,2 - 5,2 l/sacco	ca. 180 l/t
Resa	ca. 15 l/sacco	ca. 600 l/t
Tempo di lavorazione	< 120 min	
Spessore	10 - 200 mm	
Resistenza alla compressione (3 d)	≥ 15 N/mm ²	
Resistenza alla compressione (7 d)	≥ 25 N/mm ²	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza alla flessione (28 d)	≥ 4 N/mm ²	
Adesione al supporto	> 2,5 N/mm ²	
Modulo elastico	< 24'000 N/mm ²	
Comportamento del gelo e dei sali scongelanti	secondo SIA 262-1 C: alta // BE II FT (WFT-L 107 %)	

Composizione:

- Leganti: cemento (HS-CH-cemento)
- Aggregati: sabbie granulometria 0 - 1,5 mm
- Additivi: areante, fluidificanti



Generalità:

Si applicano le normali regole della scienza delle costruzioni, la norma SN 640 480 «Selciati in pietra naturali» nonché i dati riportati nella presente scheda tecnica.



Fixit 585

Malta per giunti di pavimentazioni 0-1,5 mm

Lavorazione:	<p>Impastare Fixit 585 con acqua pulita a mano o a macchina. Il quantitativo di acqua d'impasto viene regolato in base alla consistenza desiderata, per riempire o per sigillare.</p> <p>Per le pavimentazioni posate su letto di sabbia aggiungere di ghiaietto all'impasto. Aggiungere 2 kg di ghiaietto, granulometria 1 - 3 mm, per sacco di Fixit 585 da 25 kg, per la prima colatura ed in seguito miscelare.</p> <p>Il prodotto è stato adattato per consentire una facile e semplice pulizia delle pietre. Effettuata al momento giusto (in base alle temperature e alle condizioni atmosferiche) è sufficiente una pulizia con una spugna.</p>
Trattamento ulteriore:	<p>In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento ancora fresco (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro il gelo, ecc.).</p>
Prescrizioni di sicurezza:	<p>Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.</p>
Stoccaggio:	<p>Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.</p>
Certificati:	
Ulteriori indicazioni:	
Osservazioni particolari:	<p>Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.</p>
Disposizioni generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.</p>