



RÖFIX IA 622

EPS- Toplotno-izolacioni sistem

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Izolacija sa polistirenom (EPS, stiropor) sjedinjuje izvanrednu izolaciju sa povoljnom nabavnom cenom i jednostavnom ugradnjom.
Lagana polistiren tvrda pena ne trune, teško je zapaljiva i sigurno bez FCKW-a. Mineralni armirani sloj (Kat. II/sivi) sa zadanom nazivnom debljinom od 3 mm.
Dejstvo/svojtvo: povoljna izolaciona varijanta. Jednostavna, racionalna ugradnja. Dobra toplotna zaštita (0,031-0,040 W/mK). Lagani toplotno-izolacioni sistem male sopstvene težine.
Reakcija na požar: B-s2, d0 (EN 13501). Kategorija otpornosti na udarce: kat. II (>3J)
Upotreba u staro- i novogradnji.

Karakteristike:

- Toplotno-izolacione karakteristike
- Izvanredna obradivost
- Ne sadrži HFCKW i HFKW
- Povoljna izolaciona varijanta
- jednostavna ugradnja
- Optimalna toplotna zaštita (032/040)
- Lagani izolacioni sistem sa neznom vlastitom težinom

Ugradnja:



Tehnički podaci	
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.
Vodoupojnost	< 0,5 kg/m ² h
Dopuštenje	ETA-04/0034 (ETAG 004)
Sertifikat o ispitivanju	ETAG 004
Vreme sušenja	oko 7 d
Reakcija na požar	B-s2, d0 (EN13501-1)

Način dostave: Tiplovanje 6 kom./m²
Nije prikladno za zidove od cigle u novogradnji
zidovi od oplatnog betona samo uz odgovarajuću potvrdu
tiplovanje ivičnih zona prema normi

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.