

SCHEDA TECNICA

Creteo®Gala CC 648

Malta per fughe di lastricati a base trass



Campi di applicazione

Il prodotto può essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe strette e larghe di lastricati e cordonate in pietra naturale, pavimentazioni e murature in pietra naturale. Non adatto per marmo e altre pietre naturali facilmente macchiabili. CreteoGala Malta per fughe di lastricati è resistente al gelo ed ai sali scongellanti in conformità a ÖNORM B 3303. La larghezza minima delle fughe deve essere almeno 3 mm. La larghezza minima delle fughe deve essere almeno 3 mm.

Caratteristiche

- Resistente al gelo e ai sali scongellanti
- Elevata resistenza alle intemperie

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2014565845
EAN	9003304484843
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	54 unit/Pal.
Granulometria	0-0,8 mm
Resa	ca. 16,5 L/cf.
Resa Litri	16,5 L/cf.
Fabbisogno d'acqua unitario	ca. 4,5 L/cf.
Spessore fughe	3-25 mm
Resistenza al distacco	≥ 1 MPa
Resistenza alla compressione	≥ 18 MPa (1 d) ≥ 45 MPa (7 d) ≥ 55 MPa (28 d)
Resistenza alla flessione	≥ 3 N/mm ² (1 d) ≥ 4 MPa (7 d) ≥ 7 MPa (28 d)
Classe di esposizione	XC4 XF4

Creteo®Gala CC 648

Malta per fughe di lastricati a base trass

Codice articolo	2014565845
Peso specifico malta fresca	ca. 2250 kg/m ³
Classi di consistenza	F73 - estremamente fluida
Contenuto solido dell'acqua	ca. 0,23

Materiale di base

- Modificato con materia plastica
- Trass
- Cementi
- Additivi per migliorare la lavorazione

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C. Con temperatura del supporto, del materiale e dell'aria sopra +30 °C si riduce il tempo di lavorazione.

Trattamento preliminare del supporto

Sul supporto adeguatamente costipato (supporto non legato) le pietre del lastricato vanno completamente costipate con la vibratrice prima di sigillare le fughe. In caso di esecuzione su supporto legato (CreteoGala CC 633 Malta drenante / Malta di posa per lastricato) la costipazione va effettuata premendo manualmente i cubetti o le lastre sul letto di calcestruzzo. La sigillatura delle fughe va effettuata sull'intera profondità giunto.

Preparazione

Mescolare il prodotto con la quantità prestabilita di acqua pulita con idonei macchinari fino ad ottenere un impasto pompabile omogeneo e senza grumi.

Avvertenze di lavorazione

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Per una distribuzione ottimale del prodotto e per una completa chiusura delle fughe si consiglia di utilizzare una scopa con profilo in gomma. La pulizia delle superfici di pietra va effettuata con un'idonea macchina spugnatrice, che permette di ottenere il migliore effetto pulente.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione 12 mesi dalla data di produzione (vedi impronta contenitore) secondo la direttiva 1907/2006/CE Allegato XVII a 20°C, 65% di U.R.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Creteo®Gala CC 648

Malta per fughe di lastricati a base trass

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.