

FIȘA TEHNICĂ (TM)

KREISEL 310

Grund-beton cu nisip de cuarț




Proprietăți

- Pentru utilizare în interior și exterior.
- Nisipul cuarțos face suprafața aspră
- Îmbunătățește aderența acoperirilor la suport
- Facilitează aplicarea tencuielilor suport
- Nivelarea și reducerea absorbției apei din suport
- Marcaj de aplicare pentru controlul calității grundului
- Rezistent la apă
- Eficient în cazul instalării placă pe placă

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117593587	4820117593570
EAN	4820117593587	4820117593570
Ambalaj		
Cantitate per unitate	7,5 kg/UM	15 kg/UM
Unități per palet	72 UM/Pal.	33 UM/Pal.
Granulație	0-1,25 mm	
Culoare	Roșu	
Consum	≥ 0,25 kg/m ²	
Permeabilitate la vapori de apă	≥ 0,04mg/(m-h-Pa)	

KREISEL 310

Grund-beton cu nisip de cuarț

Număr articol	4820117593587	4820117593570
Densitate	ca. 1,45 kg/dm ³	
Timp de uscare	≤ 4 h	
Temperatura suportului	5-30 °C	
Conținut COV	< 23 g/L	

Compoziție

- O dispersie apoasă a unui polimer acrilic
- Pigmenți de culoare
- Aditivi modificați
- Umplutură de cuarț

Suportul

Suportul trebuie să fie pregătit în conformitate cu DSTU-N B A.3.1-23:2013 și DSTU-N B B.2.6-212:2016.

Pregătire

Produsul este gata de utilizare. Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte materiale. Amestecați bine conținutul înainte de utilizare.

Depozitare

Nu permiteți înghețul, precum și expunerea la lumina directă a soarelui, încălzitoarelor în timpul transportului și depozitării produsului.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de

suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, solicitați sfatul medicului. Aruncați reziduurile uscate și recipientele goale ca deșeuri din construcții.

KREISEL 310

Grund-beton cu nisip de cuarț

verbrauch