

FIȘA TEHNICĂ (TM)

HASIT 279

Mortar trass cu nisip galben pentru rostuire piatră naturală



Domenii de utilizare

Pentru rostuirea și zidirea pietrei naturale și a plăcilor din piatră naturală. Pentru rostuirea și lipirea zidăriei vechi în contextul conservării clădirilor (asanare).


Proprietăți

- Rezistent la îngheț
- Aderență optimă
- Risc redus de eflorescențe
- Colorat în masă
- Prelucrabilitate bună

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	200006815
EAN	4038502106810
Nr. taxă vamală	32149000
Ambalaj	
Cantitate per unitate	30 kg/UM
Granulație	0-4 mm
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Randament litri	17 L/UM
Rezistență la compresiune	$\leq 10 \text{ N/mm}^2$ (28 d) EN 1015-11
Conductivitate termică	$\leq 0,82 \text{ W/mK}$ pentru P=50% (Valoare tabelată) $\leq 0,89 \text{ W/mK}$ pentru P=90% (Valoare tabelată)
Împrăștiere	0-16,5 cm

HASIT 279

Mortar trass cu nisip galben pentru rostuire piatră naturală

Număr articol	200006815
Întărire	Hidratare
Densitate mortar uscat	1900 kg/m ³
Temperatura suportului	5 °C
Informații ambalaj	În saci de hârtie rezistentă la umiditate.

Compoziție

- Var-trass hidraulic natural (Märker Trasskalk) conform DIN EN 459-1
- Nisip sortat
- Mineral
- Pigmenți
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare

Condiții punere în operă

În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C.

Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (curenți de aer, raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie). Nu se aplică expus în soare și se protejează de uscare prea rapidă (umbră).

Pregătirea suportului

Stratul suport trebuie să fie uscat, rezistent fără praf și mizerie.

Pregătire

Se amestecă 1 sac în betonieră electrică sau cu malaxor electric.

Informații punere în operă

Nu amestecați cu alte materiale.

Punere în operă

Amestecare cu malaxor electric, betonieră electrică sau malaxor continuu. La un sac (30 kg) se amestecă omogen cca. 5 litri apă curată pentru obținerea unui mortar de consistență plastică. Pentru mortar de consistență pământ umed se amestecă cca. 3,5 litri apă.

Ca mortar de zidărie: Blocurile de zidărie cu absorbție puternică se umezesc. Mortarul se aplică pe toată suprafața, se aplică și se îndepărtează excedentul de material și dacă e nevoie se umezește cu puțină apă în timpul întăririi.

Mortar de rostuire: Suporturile cu absorbție puternică trebuie udare. Mortarul se aplică manual sau mecanizat cu utilaje adecvate, se finisează și structurează după dorință. Se poate pompa după obținerea consistenței adecvate. Nu se aplică prin pensulare.

Informații pericole

Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.

Depozitare

Se depozitează în spații uscate, răcoase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Minim 12 luni bine depozitat.

Informații generale

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete.

HASIT 279

Mortar trass cu nisip galben pentru rostuire piatră naturală

Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Având în vedere caracterul natural al materiilor prime și al diferitelor puncte de producție nu poate fi asigurată o constanță a tonului de culoare între livrări. La livrări suplimentare trebuie verificat tonul de culoare înainte de utilizare.