

HASIT 212 Feinputz



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.,
Velké Hydčice 91,
341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

306010

EN 998-1: 2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Obyčejná malta, CS II, pro vnitřní/ vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Reakce na oheň	A1
Absorpce vody	W0
Koeficient propustnosti vodních par μ	10-12
Přídržnost	$\geq 0,3$ (N/mm ²)- při porušení A, B nebo C
Tepelná vodivost	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47$ W/(m · K) pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54$ W/(m · K) pro P=90%, (Tabellenwerte)
Trvanlivost	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku
Pevnost v tlaku	CS II