

SCHEDA TECNICA

Fixit 433

Intonaco Combi leggero



Campi di applicazione

Incollare

Fixit 433 è indicato per la posa dei pannelli d'isolazione termica in polistirolo, fibre minerali e fibre di legno, come pure per l'esecuzione dell'intonaco di rasatura con l'inserimento della rete d'armatura a maglie strette.


Armatatura

Quale rasante con inserimento di una rete sintetica su pannelli isolanti in polistirolo, lana di roccia e PIR, per l'interno e l'esterno. I pannelli devono essere incollati in modo impeccabile e ben curati. I giunti aperti dei pannelli in polistirolo o PIR devono essere chiusi con spessori XPS o EPS (minimo 30 kg/m³). La superficie dei pannelli deve essere perfettamente levigata e spolverata. Fixit 433 non deve essere ricoperto da intonaco liscio o cemento bianco liscio.

Caratteristiche

- Per incollare e la rasatura con rete d'armatura
- Minerale
- Alto rendimento grazie agli aggregati leggeri
- Bianco naturale

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011433	181022433
EAN	7630141504452	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Consumo	ca. 3,5 kg/m ² (Incollare) ca. 5 kg/m ² (Rasatura (MFP)) ca. 3,5 kg/m ² (Rasatura (EPS/PIR))	
Aggiunta d'acqua	8-9 L/Sack	
Spessore dello strato - Note	Armatura a strato singolo: 4-7 mm Armatura a doppio strato: 7-9 mm	
Tempo di lavorazione	60-90 min	

Fixit 433

Intonaco Combi leggero

Materiale di base

- Sabbie silico calcaree
- Cemento bianco

Lavorazione

Miscelare una prima volta con impastatore o un miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto.

Incollare

L'applicazione del rivestimento avviene mediante strisce sui bordi o su tutta la superficie con una spatola dentata. La superficie di contatto del rivestimento deve essere almeno del 40%. Per l'isolazione interna, i pannelli devono essere incollati su tutta la superficie.

Armatura

Le reti d'armatura 7x7 devono essere inserite completamente nell'intonaco di fondo e i giunti devono essere sormontati almeno per 10 cm. Prima dell'indurimento, irruvidire la superficie del prodotto con una scopa.

Il primo strato viene reso ruvido con una scopa e deve essere asciutto prima dell'applicazione del secondo strato (spessore minimo 4-5 mm) (tempo di asciugatura di almeno 1 giorno per mm di spessore a +20 °C / 65% di umidità relativa). La rete d'armatura del secondo strato viene posizionata al centro o nel terzo esterno.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non sollecitare meccanicamente i pannelli incollati se non dopo 3 giorni dall'applicazione.