



# Creteo®Road CC 600

Mort za postavljanje šahtova

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

**Područja primjene:** CreteoGala CC 600 brzostvrđujući cementni mort za brzu montažu u unutarnjem i vanjskom području u nisko- i visokogradnji.  
Posebno prikladan za polaganje i učvršćivanje poklopaca i prstenova na otvorima šahtova i za popravke betonskih podloga.  
Zbog kratkog vremena vezivanja proizvod je prikladan za upotrebu u uvjetima kada je podloga u najkraćem mogućem vremenu ponovo izložena težinskom opterećenju.  
Materijal nije prikladan za upotrebu na velikim površinama  $> 1 \text{ m}^2$ .  
Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Svojstva:**
- Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
  - Brzovezujuće
  - Visoka tlačna čvrstoća i otpornost na savijanje
  - Mogućnost ponovnog opterećenja nako cca. 2h (ovisno o vanjskoj temperaturi)
  - Mogućnosti ugradnje i bez vezivnog mosta
  - Lako obradivo (samo zamiješati s vodom)
  - Otporno na vodu/reducirano skupljanje
  - Visoka otpornost na sulfate
  - Čvrsto
  - Izvrsna obradivost

**Ugradnja:**



<b>Tehnički podaci</b>	
SAP šifra:	2000148458
Vrsta pakiranja	(✉)
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	20 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,8 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 11,3 l/jed.
Potrošnja	pribl. 1.770 kg/m <sup>3</sup>
Potrebna količina vode	pribl. 3,6 l/jed.
Debljina sloja	5 - 50 mm
Napomena	po sloju
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2.100 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća (1 h)	≥ 5 MPa
Tlačna čvrstoća (1 d)	≥ 25 MPa
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 50 MPa
Čvrstoća pri savijanju	≥ 7 MPa
Prionjivost (28 d)	≥ 2,5 MPa
E - modul	pribl. 24,6 GPa
Mjera razlivnosti	100 mm
Certifikati o ispitivanju	Laboratorij Hartl Ges.m.b.H. Ispitano prema EN 1504-3.
Nadzor	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlasitim laboratorijima, u svakoj tvornici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.



# Creteo®Road CC 600

Mort za postavljanje šahtova

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148458
Prodiranje klorida	≤ 0,05 %
Otpornost na temperaturne promjene	R4/≥ 2,0 MPa
Udio vode	0,18

<b>Sastav:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cement</li><li>Dodaci</li><li>Klasirani pjesak</li><li>Dodaci za poboljšanje obradivosti</li></ul>
<b>Uvjeti obrade:</b>	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).
<b>Podloga:</b>	Podloga mora biti vlažna, nesmrznuta, bez prašine i razdjelnih sredstava (poput oplatnog ulja i sl.). Na podlozi ne smije biti stajaće vode.
<b>Ugradnja:</b>	Zamiješati samo onoliko materijala koliko je potrebno za ugradnju u jednom radnom koraku. Materijalu dodati definiranu količinu čiste vode i promiješati rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena. Vrijeme miješanja: pribl. 2-3 minute. Vrijeme ugradnje pribl. 15 min. Zamiješani materijal nabaciti zidarskom žlicom ili gleterom. Nakon što materijal počne stvrdnjavati, zaribati strugalicom. Ne miješati s drugim materijalima.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištitи на suhom, на drvenim paletama. Rok upotrebe 12 mjeseci od datuma proizvodnje (datum otisnut na ambalaži), prema smjernici 1907/2006/EU prilog XVII na 20°C, 65% relativne vlage zraka.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobođaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnicama.