



GIPSPUTZ 651L

Kergkrohv masinaga töötamiseks

Rakendusvaldkonnad: Tehases valmistatud kuiv segu, mis sisaldab ehitusgipsi, mineraalseid täiteaineid, hüdreeritud lubja ja modifitseeritud lisandeid.
Segades veega saadakse ühtlane mass, mis omab suurepäraseid tööomadusi.
Kipsi krohv on mõeldud elamute, avalike hoonete siseruumides, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 70%, seentele ja lagedele (laed) ühe kihina, mehaaniliselt ja käsitsi.
Krohviga saab katta korralikult valmistatud telliskivide, õõnsate portselanplokkide ja silikaatplaatide seinu, laed (laed) tavalise ja õõnesbetooni, keramsiitplokkide jms peale.
Materjalikulu on umbes 20% madalam kui traditsioonilise kipskrohviga.

Omadused:

- 25% tõhusam kui tavalised krohvid
- Kõrge vastupidavus
- Hea nakkumine
- Universaalne

Töötlemine:



Tehnilised andmed:

Art.	5907418092045
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	30 kg/EH
Ühikud kaubaalusel	40 EH/Pal.
Värv	Valge
Terade suurus	0 - 1,2 mm
Tarbimine	0,8 kg/m ²
Töötlemisaeg	ca. 180 min
Kihi paksus	5 - 25 mm
Töötemperatuur	> 5 - < 25 °C

Materiaalne alus:

- Kips
- Perliit
- Hüdreeritud lubi
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid

Aluspinna ettevalmistamine: **Betoon, raudbetoon:** Kruntige GRUNTOBET 310-ga



GIPSPUTZ 651L

Kergkrohv masinaga töötamiseks

Töötlemine:	Krohvitööd on soovitatav alustada pärast seinte ja teiste betoonelementide vajumise, kokkutõmbumise ja kuivatamise perioodi lõppu, st mitte varem kui 2–3 kuud pärast müüride paigaldamist ja vähemalt 4–6 kuud pärast betoontseinade ja teiste betoonelementide paigaldamist. Krohvimisõhuks peab olema tugev, stabiilne ja sile pind, et vältida krohvikihi paksuse liiga suuri erinevusi. Krohvitavad pinnad peavad olema puhtad, ilma tolmu, sootöötluse, rasva, õlide, nakkuvust vähendavate ainete, värvijääkide või müürisegu jääkidega. Tihedad ja mittetundlikud aluspinnad, nagu betoon, krunditakse GRUNTOBET 310-ga, mis moodustab nakkumise silla krohvitud massi ja aluspinna vahel. Rohkem niiskust neelavad aluspinnad krunditakse vastavalt lahjendatud GRUNTOLIT-K 311 ainega. Komplekssed alused või erinevate ehitusmaterjalide liitumiskohad tuleb armeerida võrguga, mis tuleb krohvi sisse paigaldada 1/3 sügavusele, tingimusel, et krohvikihi paksus on vähemalt 15 mm. Kõik avatud metallosad tuleb kaitsta krohvi korrosioonimõjude eest. Aknaid, uste raame, radiaatoreid jms tuleb katta ehitusplastiigiga. Enne krohvimist tuleb kinnitada kõik nurgaprofiilid. Segades valada kuiv segu järk-järgult 19,5 l puhtasse külma vette.
Töötlemistingimused:	Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.
Märkused:	Kui esimene krohvi partii on segatud 16,1 l veega, tuleb kontrollida segu konsistentsi. Kui vaja, kohandage lisatud vee kogust. Valitud segamisvee suhe tuleb üles tähendada, et edaspidi segatud segu osad oleks valmistatud sama meetodiga. Kõvenevat segu ei tohi segada veega ega värskest valmistatud seguga. Kipskrohvi katteks sisevõlvide valmistamiseks kasutatakse krohvimismasinaid (vastavalt masina juhiste). Eelnevalt valmistatud seinale tuleb horisontaalselt ülevalt alla pritsida vedela konsistentsiga krohvimass, tagades, et krohvimismasinas olev vesi oleks piisava rõhuga. Pritsimise vaheajad ei tohi olla pikemad kui 10 minutit. Pritsitud kipskrohvi kiht tuleb kohe pingutada ja siluda H-tüüpi sirkliga, seejärel, kui segu veidi kõveneb, saab krohvi uuesti pingutada ja siluda, viimistledes pind ja nurgad trapetsikujulise sirkliga. Krohvimise lõppetapis tuleb krohvipind niisutada pritsimise teel ja siluda spaatliga käsnaga. Kui krohvipind muutub mati välimusega, saab selle lõplikult siluda roostevabast terasest spaatliga. Enne värvimist, krohvimist või keraamiliste plaatide paigaldamist tuleb kuivanud krohv krunditada kipskrohvi kruntimisvahendiga, mis tuleb valida vastavalt sellele, milliseid katteid on kavas peale kanda. Krohvi niiskus ei tohi ületada 1 protsenti. Kui krohvipind on mõeldud keraamiliste plaatide kinnitamiseks, ei tohi krohvipinda siluda ega poleerida. Tööd tuleb lõpetada ventileeritud ruumis, eriti kui tööde teostamine toimub külma aastaaja jooksul – see aitab vältida segu kuivamist kõrge õhuniiskuse tingimustes. Värsket krohvi tuleb kaitsta tõmbetuule ja külma eest.
Ladustamine:	Kuni 6 kuud alates valmistamise kuupäevast, kuivas kohas ja kahjustamata originaalpakendis.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitused, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.