



# RÖFIX MINOPOR® 045

Mineralschaum-Wärmedämmsystem

**Rechtliche und technische Hinweise:**

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.


**Anwendungsbereiche:**

Dämmen mit Mineraldämmplatten vereint ökologische Orientierung mit homogener, komplett mineralisch aufgebauter Wärmedämmung (WLG 045).  
Nicht brennbar, hoch diffusionsoffen, recyclebar und baubiologisch unbedenklich. Mineralische Armierschicht (Kat. II) mit Nennputzdicke 5 mm.  
Einsatzbereiche: Neubau, Altbau. Gebäudehöhe über Hochhausgrenze.  
Funktion/Eigenschaften: Ökologisch, recyclebar. Hohe Oberflächenbeständigkeit, robust.  
Homogener, massiver Wandaufbau. Nicht brennbar.  
Brandverhalten: A2-s1, d0 (EN 13501-1)  
Nutzungskategorie Schlagfestigkeit: Kat. II (> 3 Joule).  
Geeignet für WDVS bei Alt- und Neubauten.

**Eigenschaften:**

- Wärmedämmend
- Nicht brennbar
- Ökologisch empfehlenswert
- Recyclebar
- Hohe Oberflächenfestigkeit
- Homogener, massiver Wandaufbau

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Verpackungsart	①
Menge pro Einheit	1 Stk.
Wasseraufnahme	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Zulassung	ETA-06/0184 (ETAG 004)
Prüfzertifikate	ETAG 004
Austrocknungszeit	7 d
Brandverhalten	A2-s1, d0 (EN13501-1)

**Lieferform:**

generell verdübeln  
Flächenverdübelung 1 Stk./Platte  
Randzonenverdübelung gemäss Anforderung

:





# RÖFIX MINOPOR® 045

## Mineralschaum-Wärmedämmsystem

---

**Allgemeine Hinweise:**

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.