




Fixit 560



Malta per pietre naturali con trass, 0-1 mm, GDS

Impiego: Fixit 560 è una malta a base cemento con trass elastica, per riempire i giunti di pavé e pietre naturali.

- Caratteristiche:**
- Resistente al gelo e ai sali di disgelo
 - Lavorazione facile
 - Debole resistenza alla compressione
 - Resistente ai solfati
 - Debole tendenza alle efflorescenze di calcare
 - pompabile
 - Buona aderenza
 - Miscela omogenea

Lavorazione:



Dati tecnici		
Cod. art.	181011560	181022560
Imballaggio		
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1'000 kg/cf.
Granulometria	0 - 1 mm	
aggiunta d'acqua	4 - 4,5 l/sacco	
Resa	ca. 15 l/sacco	ca. 600 l/t
Tempo di lavorazione	90 - 120 min	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 11 N/mm ²	
Adesione al supporto	> 1,5 N/mm ²	
Modulo elastico	< 17'000 N/mm ²	
Resistenza ai solfati	Alta	
Comportamento del gelo e dei sali scongelanti (SIA 262-1 C)	Alta	
Apparecchio di misura di assettamento	misurino da 0,5 litri = 380 - 420 mm di assettamento	

- Composizione:**
- Leganti: cemento resistente ai solfati
 - Aggregati: sabbia classificata 0 - 1 mm
 - Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti
 - Pozzolana

Generalità: Valgono le normali regole dell'edilizia, le raccomandazioni SIA V178 «Murature in pietra naturale» e i dati della presente scheda tecnica.

Trattamento preliminare: Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Lavorazione: Mescolare Fixit 560 con acqua pulita, a mano o con impastatrice continua. Quando la consistenza della malta è corretta, non aggiungere ulteriore acqua all'impasto.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli è necessario adottare idonei provvedimenti per proteggere il rivestimento o la muratura ancora fresca (ombreggiatura, umidificazione, protezione contro la pioggia battente, protezione contro i colpi di vento, ecc.).

Prescrizioni di sicurezza: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Dettagli vedasi scheda di dati di sicurezza.



Fixit 560

Malta per pietre naturali con trass, 0-1 mm, GDS

Stoccaggio:	Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.
Osservazioni particolari:	Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). L'utilizzo di una impastatrice a miscelazione forzata o di un miscelatore a tamburo può provocare un'occlusione eccessiva dei pori d'aria provocando così una perdita di resistenza.
Disposizioni generali:	La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.