

TECHNISCHE KAART

GRUNTOBET 310

Vorstrijk Grondverf voor gips, cement en kalk.




Parameters

Grondverf bestemd voor de laatste voorbereiding van betonoppervlakken alvorens gips- en cement-kalkpleister aan te brengen. Verbetert de hechting van de pleister, vergemakkelijkt het aanbrengen ervan en vereffend en beperkt het absorptievermogen van de ondergrond. Het is geschikt voor het maken van een contactlaag op gladde en niet-absorberende ondergronden.

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Dampdoorlatend
- Vergroot de hechting van de pleister
- Vergemakkelijkt het aanbrengen van de pleister
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Met kwartsgruis

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	4303
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	20 kg/E
Unit per pallet	24 E/Pal.
Kleur	rood
Verbruik	ca. 0,3 kg/m ²
Verbindingstijd	ca. 24 h
pH-waarde	7
Droogtijd	12 h (bij +20 °C)

GRUNTOBET 310

Vorstrijkvrij Grondverf voor gips, cement en kalk.

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Pigmenten
- Water
- Veredelende toevoegingen
- Kwartsgruis

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereitung van de ondergrond

Vervuiling van een ondergrond met smeermiddelen, oliën, losmiddelen dienen totaal te worden gereinigd met water met een beetje wasmiddel.

Beton, gewapend beton: Direct te gebruiken

Ondergrond met een groot absorptievermogen: Gronden met GRUNTOLIT-SG 302 of EXPERT 5

Gebarsten oppervlakken: Vóór het gronden repareren met mortel van het beton reparatiesysteem van het merk KREISEL

Oppervlak bedekt met schimmel.: Vóór het gronden reinigen met behulp van SEPTOBUD 1008

Oude keramische tegels en olie lambrisering: Direct te gebruiken

Vorbereitung van de ondergrond

Gebarsten en bekraste oppervlakken moeten worden hersteld met cementmortel 428. De mortel in de gerepareerde plaatsen moeten droog en goed verbonden zijn. Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Vorbereitung van het product

Het product is klaar voor gebruik. Niet verdunnen met water en niet mengen met andere materialen. Voor gebruik grondig de inhoud van de verpakking mengen.

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. Pleister 24 uur na het gronden aanbrengen. Tijdens het werken en het drogen beschermen tegen vorst, regen, hoge temperaturen en sterke wind. Vanwege het hoge aggregaatgehalte is het aan te raden om de primer tijdens het werk te mengen. Een hoge vochtigheid van de ondergrond en lage luchttemperaturen verlengen de droogtijd van het product aanzienlijk.

Opmerkingen voor de uitvoering

Tijdens werkzaamheden aan gevels in ongunstige weersomstandigheden speciale bescherming gebruiken om de impact van deze factoren te beperken.

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzen bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de

GRUNTOBET 310

Vorstrijk Grondverf voor gips, cement en kalk.

technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.