

## Recommandation d'exécution

### Assainissement à l'intérieur et à l'extérieur avec produits Rajasil - tester sous terre



Prégiclage avec Fixit 211 Prégiclage au ciment avec adjuvant d'adhérence, couvrant à 50 % au maximum.

Délai d'attente env. 4 – 5 jours



Egaliser avec Rajasil Enduit d'assainissement SP4.

Epaisseur de couche minimale 2 cm



En présence d'une moindre quantité de sel nocif, l'enduit d'assainissement peut être mis en oeuvre définitivement.

Lorsque la quantité de sel nocif est plus conséquente, exécuter les deux opérations suivantes.



Sitôt que l'enduit d'assainissement commence à durcir, rendre rugueux/détendre à fond avec le peigne pour enduit.

Délai d'attente env. 1 semaine/cm



Après le délai appliquer une nouvelle couche de Rajasil enduit d'assainissement SP4.

Epaisseur de couche minimale 2 cm