

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT 500

FIXIT Ansetzmörtel



Anwendungsbereiche

Zum Ansetzen von Putzprofilen im Innen- und Außenbereich auf tragfähigen Putzuntergründen wie Ziegel, Zementsteine, Kalksandsteine, Porenbeton etc. und Beton. Leichtgängiger Ansetzmörtel zum ansetzen von Elektrodosen im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften

- Schnell abbindend
- Sehr gute Haftung
- Plastische Verarbeitung
- Hervorragendes Stehvermögen

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000011155
EAN	4038502100214
Zolltarifnr.	32149000
Verpackung	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.
Körnung	0-1 mm
Verbrauch	ca. 1,4 kg/m ² /mm
Ergiebigkeit Liter	18 L/EH
Wasserbedarfsmenge	ca. 5 L/EH
Trockenrohdichte	ca. 1050 kg/m ³
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Papiersäcken.

HASIT 500

FIXIT Ansetzmörtel

Materialbasis

- Hochwertiger Kalkbrechsand
- Mineralisch
- Zemente
- Zusätze zur Verbesserung der Haftung

Verarbeitungsbedingungen

Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

Untergrund

Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein. Filmbildende Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen.

Untergrund-Vorbehandlung

Für das Setzen von Putzprofilen bei zementhaltigen Putzen empfehlen wir HASIT 500 FIXIT Ansetzmörtel (keinesfalls gipshaltige Ansetzmörtel verwenden!).

Verarbeitungshinweis

Nicht mit anderen Materialien vermischen.

Verarbeitung

Mit einer Stahltraufel erzielt man einen gleichmäßigeren Auftrag als mit einem Kunststoffbrett.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Trocken, ca. 9 Monate lagerfähig. Chromatarm gem. Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C und 65 % r.F., 12 Monate ab Herstelltag (Herstelldatum siehe Chargenaufdruck). Bei Lagerung über 9 Monate kann die beschleunigte Wirkung nachlassen, wobei die Festigkeitsentwicklung und die Verarbeitungseigenschaft normalen Kalk-Zementprodukten entspricht.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Die anerkannten nationalen Verarbeitungsrichtlinien und Merkblätter des BFS und des VDPM/IWM sowie der deutschen Stuckateur-Fachverbände sind zu beachten. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.