

## SKEDË TEKNIKE

### ROFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento



#### Fushat e përdorimit

Llaç paratrajtues dhe ngjitës për bazamente shumë thithëse dhe kritike, si p.sh. tulla, muraturë e përzier, dërrasa druri, pllaka izoluese me lesh-druri etj. Llaç paraspërkatës për suva me izolim termik mbi bazamente me aftësi të lartë thithëse. S'është i përshtashëm për mure me porozitet të lartë.


#### Karakteristikat

- Shtresë bazë me kapje të mirë për suva
- Ngjitje e mirë

#### Përpunimi



#### Të dhëna teknike

Numri i artikullit	21839
EAN	9003304218394
Paketimi	
Sasi për njësi	30 kg/Nj.
Njësi për paletë	42 Nj./Pal
Madhësia e kokrrizave	0-4 mm
Konsumi	rreth. 5 kg/m <sup>2</sup>
Udhëzime për përdorimin	Të dhënat mbi konsumin janë orientuese, ato varen shumë nga karakteristikat e bazamentit dhe nga teknika e aplikimit.
Konsumi i ujit	rreth. 6 m <sup>2</sup> /Nj.
Prodhimi i litrave	650 L/t
Njësia e kërkesës për ujë	rreth. 6 L/Nj.
Reaksioni ndaj zjarrit	A1
Difuzioni i avullit të ujit	rreth. 35
Forca në lidhje	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup>
Forca në shtypje	20 N/mm <sup>2</sup> (28 d) EN 1015-11
Forca në përkulje	≤ 3 N/mm <sup>2</sup>

# RÖFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento

Numri i artikullit	21839
Përcjellshmëria termike	1,11 W/mK për P=50% EN 1745:2012 (Vlera e tabelës) 1,21 W/mK für P=90% EN 1745:2012 (Vlera e tabelës)
Moduli-E	rreth. 14500 N/mm <sup>2</sup>
Koha e tharjes	> 3 d
Grupi i ngarkesës	përshirë deri W4 B 3346
Masa vëllimore e llaçit të freskët	rreth. 1950 kg/m <sup>3</sup>
Trashësia minimale e suvasë	3 mm
Grup llaçi	GP EN 998-1 CS IV EN 998-1 Wc0 EN 998-1
Vlera e pH	12
Dendësia e shtresës niveluese	rreth. 1600 kg/m <sup>3</sup> EN 1097-3
Kapaciteti termik	rreth. 1 kJ/kg K
Dëndësia në gjëndje të papërpunuar	rreth. 1897 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura e nënshtresës	5 °C
Këshilla për paketimin	Në thasë letre me mbrojtje kundër lagështisë.

## Baza e materialit

- Rërë gëlqerore e thërrmuar me cilësi të lartë
- Mineral
- Çimento

## Kushtet e punimit

Gjatë fazës së përpunimit dhe tharjes, ambjenti përreth sikurse dhe temperatura e bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C dhe të ngrihet mbi +30 °C. Deri sa të arrihet tharja e plotë, mbrojeni nga ngrirja, tharja e shpejtë (rezatimi direkt i diellit, era) dhe shiu.

## Bazamenti

Bazamenti duhet të jetë i thatë dhe i pastër, me aftësi mbajtëse si dhe pa papastërti si p.sh. pluhur, alga, blözë, kripra etj. . Pastrojeni nga lëndët ndarëse (dyll, vaj armature,

etj). Testimi i bazamentit duhet të vijojë sipas ÖNORM B3346 ose DIN 18350 ose SIA V242. Këshillat e përpunimit vlejné për muret e ndëtrimit të prodhuara sipas normës dhe me kusht fugat e mbyllura. Fugat e hapura në mur si dhe carjet, duhet të mbyllen paraprakisht me materjalin e përshtatshëm. Në rast bazamentesh kritike (si mure shumë poroze, porobeton, pllaka HWL, blloqe betoni, pllaka XPS- R etj.) duhen marrë parasysh rregullat e suvatimit RÖFIX si dhe rregullat e përpunimit të prodhuesit.

## Bazamenti-Trajtimi paraprak

Bazamentet prej suvaje me aftësi të ndryshme thithëse, kanë nevojë për një llaç sprucues RÖFIX CalceClima®, mbi të gjithë sipërfaqen. Sipërfaqet e lëmuara të betonit duhet të spërkatën paraprakisht me llaç të veçantë paraspërkatës RÖFIX 670-S (gjatë të paktën 3 ditësh) ose të para-trajtohen me urë ngjitëse RÖFIX 12 ose kontakt betoni RÖFIX (gjatë të paktën 24 orësh) ose shtresa bazë duhet aplikohet rishtas me RÖFIX 55 ose RÖFIX AI 622 duhet të aplikohet nëse nuk përdoret shtresë bazë e shpejtë. Para fillimit të suvatimit, ne

# ROFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento

te gjitha cepat duhet te jene vendosur profile suvaje te pandryshkur. Profilet e aluminit nuk duhet te perdoren per shkak te paqendrueshmërisë në zona alkalike .

## Përgatitja

---

Në rast punimi me dorë përzieni një thes në makinerinë përzjerese me sasinë e nevojëshme të ujit , në mënyrë që të formohet një masë e njëtrajtëshme. Koha e përzierjes në rast përzierje me dorë 2 deri 3 minuta.

## Këshilla për përpunimin

---

Materialin i hapur më parë nuk duhet përdorur, gjithashtu mos e përzieni me materialin e ri. Në raste kushtesh të pafavorshme atmosferike (nxehësi, erë e forë) ose në rast se kemi bazamente me aftësi të lartë thithëse, bazamentin trajtoheni me ujë. Llaçin e freskët punojeni brenda 2 orëve.

## Përpunimi

---

Në aplikimin me makineri sprucojeni me pompën e suvasë. Mbas shtrimin, tendoseni me listele njëtrajtesisht. Mbas ngurtesimit, kruajeni ose punojeni me shajak ne kohe, ose ashpersoheni me Rabbot duke e pergatitur per shtesen e mepashme.

## Magazinimi

---

Magazinojeni në vende të thata mundësisht mbi paleta druri. Koha e magazinimit min. 12 muaj, sipas Rregullores 1907/2006/EG Aneksi XVII në temperaturë +20 °C, 65 % lagështi ambjenti. Datën e prodhimit shiheni mbi etiketë.

## Certifikatë

---



## Udhëzime teknike dhe ligjore

---

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

## Këshilla të përgjithshme

---

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.