

RÖFIX 972

Vezni most

Osnova materiala

- Izbrani pesek
- Tras
- Cement
- Dodatki za izboljšanje sprijemnih in obdelovalnih lastnosti.

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Pri temperaturah podlage, materiala in zraka nad +30 °C se čas obdelave skrajša. Do popolnega sušenja je potrebno zaščititi pred zmrzaljo, prehitrim izsuševanjem (neposrednosno obsevanje, fen-veter) ter naknadnim vlaženjem (dež).

Priprava podlage

Podlaga mora biti suha, nosilna kot tudi brez nečistoč in prahu. Visoko vpojne podlage prej namočimo in pritem se izognemo nastajanju lužic.

Priprava materiala

Izdelek zmešajte z navedeno količino čiste vode s pomočjo ustreznega stroja ali mešalnika (profesionalni stroj/mešalnik z visoko močjo vrtenja). Mešajte dokler ne nastane homogena masa brez grudic. RÖFIX vezni most zmešamo v mešalniku in ga z grobometlo nanesimo na betonsko podlago.

Navodilo za uporabo

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Izvedba

Po umešanju z metlo nanesimo lepilno malto na pripravljeno betonsko podlago v debelini pribl. 2 do 3 mm. Betonske površine dobro oškropimo/omočimo z vodo.

Varnostna opozorila

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev od datuma proizvodnje (navedenega na embalaži) pri +20°C in 65 % relativne zračne vlage. Z nizko vsebnostjo kromatov v skladu z uredbo REACH (ES) št. 1907/2006, Priloga XVII.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

ROFIX 972

Vezni most