



RÖFIX 972

Vezni nanos

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Vezni nanos za cementne oziroma hitre cementne estrihe pri izvedbi veznih estrihov. Cement ali hitro suseči estrih RÖFIX direktno nanese po sistemu sveže na sveže, pri tem pa vedno polagamo le majhne površine.

Lastnosti materiala:

- Dobra oprijemljivost
- Možnost obdelovanja v redkejši konsistenci.
- Primerna za talno gretje

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148724
NAV-Art. Nr.:	110935
Način pakiranja	
Enota na paleto	48 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 0,8 mm
Poraba	pribl. 2,5 kg/m ²
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Potrebna količina vode	pribl. 6,5 l/EN
Temperatura podlage	> 5 °C

Osnova materiala:

- Cement
- Disperzijsko vezivo
- Izbrani pesek

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Priprava podlage: Podlaga mora biti suha, nosilna kot tudi brez nečistoč in prahu.

Priprava materiala: Izdelek zmešamo s predpisano količino čiste vode z ustreznim strojem ali mešalnim nastavkom/vretenom, da dobimo homogeno, tekočo maso brez grudic. Vodotesno malto RÖFIX zmešamo s strojnimi paličnim mešalnikom, da je gosta kot nekristaliziran med in jo z grobo metlo porazdelimo po betonski podlagi.

Obdelava: Po umešanju z metlo nanese lepilno malto na pripravljeno betonsko podlago v debelini pribl. 2 do 3 mm.

Opombe: Betonske površine dobro oškropimo/omočimo z vodo.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo: Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Najmanj 12 mesecev v skladu z uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zr. vl., datum proizvodnje je natisnjen na embalaži.



RÖFIX 972

Vezni nanos

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.