



Fixit 782

Pittura sintetica

Impiego: Fixit 782 è una pittura opaca per facciate con un'ottima resistenza alle intemperie, una buona permeabilità al vapore acqueo, un basso assorbimento d'acqua e una rapida asciugatura. Adatto a substrati organici e minerali. Per facciate con isolamento termico. Combina i vantaggi di una pittura acrilica di alta qualità e di una pittura minerale in un solo prodotto. Conservazione con una pellicola protettiva. Il sottofondo deve essere pulito, asciutto e portante. Le superfici sabbiose o che si sfarinano, sono da consolidare con Fixit con 491 fondo penetrante senza solvente o da rimuovere.

- Caratteristiche:**
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici
 - Permeabile al vapore
 - Debole assorbimento d'acqua ed essiccazione rapida
 - Numerose tinte
 - Per sottofondi organici e minerali

Lavorazione:

Dati tecnici	
Cod. art.	181011782
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	20 kg/cf.
Consumo	ca. 250 g/m ² /pittura
Consumo	per 2 mani di pittura: ca. 400 g/m ² (in base al sottofondo)
Tempo di essiccazione	min. 24 ore
Valore sd	ca. 0,1 m
Massa volumica	ca. 1,6 kg/l
Corpo solido	ca. 65 %

- Composizione:**
- Leganti: legante acrilato/silicasolo
 - Aggregati: carico di riempimento minerale, pigmenti resistenti ai raggi UV e alle intemperie, additivi adattati

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le norme SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», SIA 257 «Opere da pittore e di tappezzeria», SIA 243 «Isolazione termica esterna intonacata» e le informazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Miscelare prima dell'utilizzo e preparare con acqua pulita nella consistenza adeguata per la messa in opera. Può essere diluito con max. 5 % di acqua pulita. Fixit 782 è applicato a pennello, rullo o spruzzo.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, prendere le necessarie precauzioni per proteggere lo strato di finitura fresco (ombreggiare, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: In secchi originali non aperti, protetto dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificati:





Fixit 782

Pittura sintetica

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).
Gli intonaci minerali possono essere rivestiti solo dopo aver subito una sufficiente carbonatazione.
Il tempo di attesa tra la prima e seconda mano è di 24 ore.
Dopo l'applicazione pulire immediatamente gli attrezzi con acqua.

Disposizioni generali: La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.