

TEHNILINE TEABELEHT (TT)

GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Kipsliimid



Rakendusvaldkonnad

Kipsi paigaldussegu on valmistatud ehitusgipsist, mineraalsetest täiteainetest ja modifitseeritud lisanditest. Segades veega, muutub see ühtlaseks pastataolise konsistentsiga, kergesti kantavaks ja kiiresti kõvenevaks massiks. Hea nakkumine nii aluspinnaga kui ka kipsplaatide ja teiste materjalidega. Kasutatakse kipsplaatide kinnitamiseks seintele. Sobib ka teiste kipsmaterjalide ja kõvade isolatsioonmaterjalide plaatide kinnitamiseks seintele hoonetes.

Omadused

- Äärmiselt vastupidav
- Hea nakkuvus aluspinnale
- Universaalne

Töötlemine



Tehnilised andmed

Artikli number	5907418004727
EAN	5907418004727
Pakend	
Kogus ühiku kohta	20 kg/Tk.
Ühik kaubaaluse kohta	54 Tk./Pal.
Teralisus	0-0,5 mm
tarbimine	5 kg/m ²
Kihi paksus	5-15 mm
Aluspinna temperatuur	5-25 °C
Töötlemisaeg	45 min

GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Kipsliimid

Materiaalne alus

- Kips
- Mineraalsed lisandid
- Mineraalsed täiteained

Töötlemistingimused

Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.

Substraat

Tellised ja keraamilised plokid: Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Silikaatplokid: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga

Töötlemine

Võib kasutada siseseinte ehitamiseks kipsplaatidest. See kinnitub väga hästi kipsi, telliskivide ja portselanplokkide, silikaatplokkide, tavalise ja õõnesbetooni pindadele hoonetes. Pind peab olema kuiv, piisava tugevuse, ühtlase struktuuri ja sileda pinnaga, ilma tolmu, rasva, nakkumist vähendavate ainete, värvijääkide jne. Ilma lubja ja kriidivärvide peal ei tohi kasutada. Bioloogiliste tegurite negatiivse mõju jäljed tuleb töödelda seenetõrjeainetega SEPTOBUD 1008 ja pind tuleb mehaaniliselt puhastada. Väga või ebaühtlaselt neelavad ja tolmustunud pinnad krunditakse GRUNTOLIT-W 301 preparaadiga. Betoonpindadele kantakse GRUNTOBET 310. Kuiv segu tuleb aeglaselt valada puhtasse külma vette (10,5 l/20 kg), segades käsitsi või mehaaniliselt (aeglaselt töötava segistiga). Ei tohiks valmistada suuremat liimkogust, kui suudate 30 minuti jooksul ära kasutada. Kipsplaat liimitakse punktidesse, mille vahemaa horisontaalses ja vertikaalses suunas on umbes 0,4 m. Kui plaadi peale on plaanis paigaldada kõva kate (nt keraamilised plaadid), peab punktide vahe olema umbes 0,25 m. 9,5 mm paksused plaadid liimitakse ridadena. Liime ei tohi segada teiste materjalidega. Tööde teostamisel tuleb järgida kipsplaatide valmistaja juhiseid.

Ladustamine

Kuni 6 kuud alates valmistamise kuupäevast, kuivas kohas ja kahjustamata originaalpakendis.

Üldine teave

Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise metoodika esitamisel tuginevad katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.

Kõik selles tooteandmelehes esitatud tehnilised andmed on määratud laboritingimustes.