



GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Kipsliimid

Rakendusvaldkonnad: Kipsi paigaldussegu on valmistatud ehitusgipsist, mineraalsetest täiteainetest ja modifitseeritud lisanditest.
Segades veega, muutub see ühtlaseks pastataolise konsistentsiga, kergesti kantavaks ja kiiresti kõvenevaks massiks.
Hea nakkumine nii aluspinnaga kui ka kipsplaatide ja teiste materjalidega.
Kasutatakse kipsplaatide kinnitamiseks seintele.
Sobib ka teiste kipsmaterjalide ja kõvade isolatsioonmaterjalide plaatide kinnitamiseks seintele hoonetes.

Omadused:

- Eriti vastupidav
- Hea nakkumine aluspinnaga
- Universaalne

Töötlemine:



Tehnilised andmed:	
Art.	5907418004727
Pakendi tüüp	
Kogus ühiku kohta	20 kg/EH
	54 EH/Pal.
Värv	Valge
Terade suurus	0 - 0,5 mm
Tarbimine	5 kg/m ²
	ca. 45 min
Kihi paksus	5 - 15 mm
	> 5 - < 25 °C

Materiaalne alus:

- Kips
- Mineraalsed täiteained
- Modifitseerivad lisandid

: **Tellised ja keraamilised plokid:** Kruntida GRUNTOLIT-W 301
Silikaatplokid: Kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga

Töötlemine: Võib kasutada siseseinte ehitamiseks kipsplaatidest.
See kinnitub väga hästi kipsi, telliskivide ja portselanplokkide, silikaatplokkide, tavalise ja õonesbetooni pindadele hoonetes.
Pind peab olema kuiv, piisava tugevuse, ühtlase struktuuri ja sileda pinnaga, ilma tolmu, rasva, nakkumist vähendavate ainete, värvijääkide jne. Ilma lubja ja kriidivärvide peal ei tohi kasutada. Bioloogiliste tegurite negatiivse mõju jäljed tuleb töödelda seenetõrjeainetega SEPTOBUD 1008 ja pind tuleb mehaaniliselt puhastada.
Väga või ebaühtlaselt neelavad ja tolmustunud pinnad krunditakse GRUNTOLIT-W 301 preparaadiga.
Betoonpindadele kantakse GRUNTOBET 310.
Kuiv segu tuleb aeglaselt valada puhtasse külma vette (10,5 l/20 kg), segades käsitsi või mehaaniliselt (aeglaselt töötava segistiga).
Ei tohiks valmistada suuremat liimkogust, kui suudate 30 minuti jooksul ära kasutada. Kipsplaate liimitakse punktidesse, mille vahemaa horisontaalses ja vertikaalses suunas on umbes 0,4 m.
Kui plaadi peale on plaanis paigaldada kõva kate (nt keraamilised plaadid), peab punktide vahe olema umbes 0,25 m. 9,5 mm paksused plaadid liimitakse ridadena.

Töötlemistingimused: Kasutada temperatuuril +5 °C kuni +25 °C, see temperatuur kehtib õhu, aluspinna ja toote kohta.



GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Kipsliimid

:	Liime ei tohi segada teiste materjalidega. Tööde teostamisel tuleb järgida kipsplaatide valmistaja juhiseid.
Ladustamine:	Kuni 6 kuud alates valmistamise kuupäevast, kuivas kohas ja kahjustamata originaalpakendis.
Üldine teave:	Meie vastutame oma toote kvaliteedi ja sobivuse eest vastavalt selle otstarbele. Tööde teostamise meetodika esitamisel tugineme katsetele ja praktilistele oskustele. Kuid need on üldised juhised ja soovitusel, mis ei anna garantiid tehtud tööde kvaliteedi kohta, kuna erijuhtudel on vajalik objekti ehituslike ja füüsikaliste omaduste hindamine. Samuti ei saa me mõjutada tööde teostamist, seetõttu on tööde tegemisel oluline olukorda adekvaatselt hinnata ja vajadusel ise katseid teha.