



Fixit 208

Miscela di base per il restauro

Impiego: Fixit 208 è un intonaco di finitura da pitturare che serve quale base per la realizzazione di miscele in cantiere. Per la realizzazione di strutture individuali come pure mani di fondo intermedie, è possibile aggiungere fino al 10% di ghiaia o di granelli rotondi di granulometria da 1 a 4 mm. I supporti adatti sono gli intonaci di fondo con calce idraulica. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Rinforzare i vecchi intonaci di fondo poco resistenti con lo stabilizzatore per supporti minerali Fixit 493. Osservare le direttive riportate nella scheda tecnica del sistema di risanamento degli intonaci Fixit, riguardanti i supporti salini o la presenza di umidità.

Caratteristiche:

- Aggiunta di additivi regionali e di calce bianca
- Applicabile come intonaco di livellamento e di finitura
- Buone possibilità di riparazione di facciate storiche
- Applicabile all'esterno e all'interno
- Varie varianti di intonaco di finitura possibili
- Certificato ECO

Lavorazione:



Dati tecnici	
Cod. art.	181011208
Imballaggio	
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Quantità per unità	25 kg/cf.
Granulometria	0 - 2,8 mm
Aggiunta d'acqua	4 - 5 l/sacco
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	90 - 120 min
Spessore	senza aggiunta di grani fino a 4 mm con aggiunta di grani fino a 6 mm

Composizione:

- Leganti: calce idraulica, calce idrata bianca, cemento bianco
- Aggregati: sabbie silico calcare e di cava, granulometria 0 - 2,8 mm
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Mescolare Fixit 208 con acqua pulita e applicare a mano. L'aggiunta di grassello di calce migliora la lavorabilità e aumenta la resistenza dell'intonaco di finitura. Umidificare il supporto. La superficie può essere strutturata con la cazzuola, fratazzata al sacco, con la spugna, ecc. Le applicazioni con degli spessori maggiori di 4 mm senza aggiunta di granuli, devono essere effettuate in due strati, a condizione di rendere lo strato precedente rugoso.

Trattamento ulteriore: In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.



Fixit 208

Miscela di base per il restauro

Certificati:

Ulteriori indicazioni:

Osservazioni particolari:

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C.
Non passare alla taloccia la finitura fresca
Prima di applicare la pittura l'intonaco deve essere sufficientemente carbonatato.

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.