

TECHNICKÝ LIST

Creteo®Gala CC 649 grob

Murovacia a škárovacia malta na báze Märker trass vápna




Oblasť použitia

Pridávanie ďalších plnív, prísad a kameniva do výrobku je neprípustné.

Vlastnosti

- Hydraulické tuhnutie
- Zníženie výkvetov
- Odolný proti mrazu a posypovej soli
- Jednoduché spracovanie
- Vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000148314	2000148313
EAN	9003304414574	9003304414567
Balenie		
Množstvo v balení	25 kg/balenie	1000 kg/balenie
Zrnitosť	0-4 mm	
Spotreba	cca. 1810 kg/m³	
Výdatnosť v litroch	13,9 L/balenie	560 L/balenie
Množstvo vody	cca. 4 L/balenie	cca. 160 L/t
Šírka škáry	15-100 mm	
Reakcia na oheň	A1	
Prídržnosť	≥ 1 MPa	
Pevnosť v tlaku	≥ 20 MPa (7 d) ≥ 35 MPa (28 d)	
Trieda expozície	XF4	

Creteo®Gala CC 649 grob

Murovacía a škárovacia malta na báze Märker trass vápna

Číslo tovaru	2000148314	2000148313
Objemová hmotnosť čerstvej malty	cca. 2100 kg/m ³	
Doba spracovania	60 min	
Vodný súčiniteľ W/F	0,16	

Materiálové zloženie

- Triedené kamenivo
- Modifikovaná syntetická látka
- Tras
- Cement
- Prísady na zlepšenie prídržnosti a spracovateľnosti

Podmienky spracovania

Počas aplikácie a schnutia musí byť teplota podkladu v rozmedzí +5 °C a +30 °C. Pri teplote podkladu, vzduchu a materiálu nad 30°C sa čas spracovania skracuje. Až do úplného vyschnutia chrániť pred mrazom, priamym slnečným žiarením. Do úplného vyschnutia nevystavovať vlhkosti (dážď).

Príprava výrobku

Produkt zmiešame s určeným množstvom vody elektrickým miešadlom, kontinuálnou alebo pádovou miešačkou na homogénnu zmes bez hrudiek.

Spracovanie

Materiál z obalov, ktoré boli otvorené dlhšiu dobu nepoužívať, ani neprimiešavať do čerstvej zmesi.

Bezpečnosť práce

Podrobné bezpečnostné pokyny nájdete v našich samostatných kartách bezpečnostných údajov. Tieto karty bezpečnostných údajov je potrebné si pred použitím prečítať.

Skladovanie

Na suchom mieste na drevených paletách. Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby (vytlačení na obale výrobku) v súlade s nariadením 1907/2006/ES príloha XVII pri 20°C, 65% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Všeobecné informácie

Technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Iba uvedená verzia je platná. Informácie boli poskytnuté s maximálnou snahou o korektnosť. Naša spoločnosť však nenesie zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť a súčasne nenesie zodpovednosť za rozhodnutie užívateľa. Informácia sama osebe nevytvára akýkoľvek právny záväzok alebo iné doplnkové povinnosti. Zákazník je povinný skontrolovať výrobok a nezávisle posúdiť jeho vhodnosť pre zamýšľané použitie. Naše výrobky, ako aj všetky obsiahnuté komodity sú priebežne monitorované, čím je zaručená konzistentná kvalita. Služba nášho technického poradenstva je k dispozícii na otázky týkajúce sa použitia, spracovania a prezentáciu našich výrobkov. Aktuálny stav technických listov je k dispozícii na našich webových stránkach. Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach.