



# Fixit 120

## Enduit de fond au plâtre


**Utilisation:** Fixit 120 est un enduit à la main pour parois et plafonds en béton dans les locaux secs. Il convient aux supports suivants : maçonnerie en brique, brique silico-calcaire, pierre naturelle, béton cellulaire et béton. Le support doit être propre, sec et porteur. Sur le béton et les supports de faible absorption, appliquer préalablement Fixit 341 Combi Pont d'adhérence quartz R+S.

**Propriétés:**

- Enduit à la main
- Pour murs et plafonds

**Mise en œuvre:**



Données techniques		
N° d'art.	2000960602	2000956826
Type d'emballage		
Unités par emballage	42 unité/pal	35 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité	30 kg/unité
Remarques	Jusqu'à épuisement du stock	
Adjonction d'eau	8 - 9 l/sac	9,5 - 11 l/sac
Consommation	env. 1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Délai de mise en œuvre	30 - 50 min	
Épaisseur de couche	min. 10 mm, sur plafonds en béton min. 5 mm	
Masse volumique à sec	env. 1.250 kg/m <sup>3</sup>	
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>	

**Composition:**

- Liants : plâtre, chaux hydratée
- Agrégats: sable concassé de granulométrie 0 – 1 mm
- Additifs : agents de rétention d'eau, entraîneur d'air, régulateur de prise

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Saupoudrer dans de l'eau propre et mélanger. Afin d'éviter les décollements, appliquer les enduits contenant du plâtre en une seule couche sur des supports secs.

**Conditions de mise en œuvre:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).

**Traitement ultérieur:** Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 3 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.



## Fixit 120

Enduit de fond au plâtre

---

**Autres indications:**

---

**Remarques particulières:** Ne pas poser de faïences.

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.