

FICHE TECHNIQUE (FT)

Fixit 148 L plus

Enduit lisse léger projetable



Domaines d'application

Fixit 148 L plus est un enduit lisse monocouche projetable à la machine avec pont d'adhérence intégré pour lisser en classe de qualité Q3 sur des parois et plafonds dans les locaux secs. Enduit lisse projetable à la machine, Fixit 148 L plus est optimal pour les nouvelles constructions et les rénovations. Il convient aux supports suivants : béton, anciens supports enduits et couches de peinture porteuse ainsi que petites surfaces de brique et de brique silico-calcaire. Le support doit être propre, sec et porteur. En présence de supports douteux, il est recommandé de réaliser un échantillon au préalable. Pour des épaisseurs d'application > 25 mm sur du béton, il est recommandé d'appliquer au préalable un pont d'adhérence peigné horizontalement, comme par ex. Fixit 346 Pont d'adhérence quartz spécial, avec adjonction de ciment.

Propriétés

- Avec pont d'adhérence intégré
- Enduit lisse à gicler
- Pour la construction neuve et la rénovation
- Certifié eco
- Fin et lisse
- Régulateur d'humidité
- Léger et bon rendement
- Ponçable
- Surface Q3
- Certifié A+

Mise en œuvre



Données techniques

Numéro d'article	2000960678	2000295587
EAN	7630141506180	
Emballage		
Quantité par unité	25 kg/unité	1000 kg/unité
Unité par palette	25 unité/pal	
Consommation	env. 0,7 kg/m ² /mm	
Ajout d'eau	18-20 L/Sack	
Résistance à la compression	≥ 2 N/mm ² (28 jours)	
Résistance à la flexion	≥ 1 N/mm ² (28 jours)	

Fixit 148 L plus

Enduit lisse léger projetable

Numéro d'article	2000960678	2000295587
Remarques sur l'épaisseur de couche	sur des anciens supports enduits min. 3 mm sur plafonds en béton min. 5 mm sur des parois bruts min. 10 mm	
Masse volumique à sec	env. 800 kg/m ³	
Temps d'application	90 min - 120 min	

Base du matériau

- Agents régulateurs de prise
- Agent d'adhérence
- Chargement de chaux
- Chaux hydratée
- Entraîneur d'air
- Plâtre naturel
- Perlite
- Agent de retention d'eau

Conditions de mise en œuvre

Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et supérieure de 25 °C (air et support).

Consigne de mise en œuvre

Ne pas poser de faïences.

Mise en œuvre

Peut être appliqué avec les machines usuelles pour les enduits ou à la main. Afin d'éviter les décollements, appliquer les enduits contenant du plâtre en une seule couche et sur des supports secs. Pour obtenir une surface très lisse, le Fixit 404 Lissage plâtre à rouler peut être en plus appliqué comme couche de finition.

Traitement ultérieur

Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.

Stockage

Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 3 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats



Étiquette



Fixit 148 L plus

Enduit lisse léger projetable

Avis juridiques et techniques

Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Remarques générales

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.

Toutes les données techniques indiquées dans cette fiche technique ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.