

SCHEMA TECNICA

Fixit 461

Massa da spatolare, bianca, per il risanamento



Campi di applicazione

Fixit 461 è utilizzato come rasatura di risanamento su sottofondi intonacati, anche con l'inserimento della rete d'armatura 7x7, quale strato intermedio nel sistema di risanamento delle fessure, a base minerale. Il supporto deve essere pulito, secco e portante.

Caratteristiche

- Pratico e di applicazione universale
- Lavorazione a macchina per un risanamento economico
- Riparazione sicura delle fessure per ristrutturazioni
- Alto grado di bianco per un'applicazione piacevole
- Come intonaco di finitura o di struttura

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011461
EAN	7630141502694
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.
Consumo	ca. 1,2 kg/m ² /mm
Valore medio dell'aggiunta d'acqua	7,5 L/sacco
Resistenza alla compressione	≥ 3,5 N/mm ² (28 d)
Spessore	2-10 mm
Tempo di lavorazione	90-120 min

Fixit 461

Massa da spatolare, bianca, per il risanamento

Materiale di base

- Fibre
- Agente adesivo
- Agente idrofobizzante
- Calce idrata
- Aeranti
- Sabbia di marmo
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Cemento bianco

Lavorazione

Miscelare Fixit 461 una prima volta con miscelatore. Per consentire agli additivi per l'aderenza di sviluppare la loro efficacia, lasciar riposare la malta per almeno 5 minuti prima di miscelare nuovamente il prodotto. I giunti della rete di armatura 7x7 devono essere sovrapposti per almeno 10 cm. Irruvidire la superficie con scopa prima dell'indurimento, per garantire una corretta adesione degli strati successivi. La struttura della rete d'armatura deve essere appena visibile.

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).