



Fixit 735

Intonaco di finitura (al silicato) per interno

Impiego:

Intonaco di finitura al silicato pronto all'uso, per l'interno, indicato per i prodotti a base calce, calce-cemento e cemento.


Il supporto deve essere pulito e portante.

Applicare preliminarmente Fixit 471 Strato di fondo Premium.

Caratteristiche:

- Minerale
- Struttura bianca e uniforme
- Pronto all'uso
- Lunga durata
- Applicazione economica
- Elevata adesione

Lavorazione:



Dati tecnici

Cod. art.	181011735V1	181011735V15	181011735R05	181011735V1	181011735V15
Imballaggio					
Unità per bancale	24 unit/Pal.				
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Avvertenze	Fino ad esaurimento scorte	Fino ad esaurimento scorte	Fino ad esaurimento scorte		
Granulometria	1 mm	1,5 mm	0,5 mm	1 mm	1,5 mm
Struttura granulometria	Struttura piena	Struttura piena		Struttura piena	Struttura piena
Consumo	ca. 1,65 kg/m ²	ca. 2,25 kg/m ²	ca. 1,25 kg/m ²	ca. 1,65 kg/m ²	ca. 2,25 kg/m ²
Reazione al fuoco	A2-s1, d0				

Cod. art.	181011735R05				
Imballaggio					
Unità per bancale	24 unit/Pal.				
Quantità per unità	25 kg/cf.				
Avvertenze					
Granulometria	0,5 mm				
Struttura granulometria					
Consumo	ca. 1,25 kg/m ²				
Reazione al fuoco	A2-s1, d0				

Composizione:

- Legante: silicato di potassio
- Aggregati: sabbie di marmo, calcite
- Additivi: conservanti

Generalità:

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.



Fixit 735

Intonaco di finitura (al silicato) per interno

Idoneità del supporto:	<p>Intonaci di fondo a base calce: Non impiegare su questi supporti.</p> <p>Intonaci di fondo a base calce/cemento: adatto</p> <p>Intonaci di fondo alleggeriti: Su massa da spatolare (Fixit 461, Fixit 462)</p> <p>Intonaci termoisolanti: Su massa da spatolare (Fixit 461, Fixit 462)</p> <p>Calcestruzzo: Su massa da spatolare (Fixit 461, Fixit 462)</p> <p>Vecchio intonaco minerale non pitturato:</p> <p>Vecchio intonaco con pittura minerale:</p> <p>Intonaco vecchio organico:</p> <p>Intonaci di fondo a base di gesso asciutti:</p> <p>Pannello in gesso-fibra di carta (ad es. Fermacell):</p>
Lavorazione:	<p>Mescolare adeguatamente il prodotto prima dell'utilizzo, regolare eventualmente la consistenza per la messa in opera con max. 0,5 l d'acqua.</p> <p>Stendere nello spessore del granello con una talocchia e strutturare con frattazzo in legno, materia sintetica o polistirolo.</p>
Trattamento ulteriore:	<p>Proteggere da una essiccazione rapida e dall'umidità.</p>
Stoccaggio:	<p>Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.</p>
Osservazioni particolari:	<p>Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).</p> <p>Con condizioni atmosferiche fresche o mutevoli esiste il pericolo di formazione di macchie sulla superficie.</p> <p>Gli intonaci di fondo minerali possono essere rivestiti solo dopo 3 - 4 settimane di attesa, quando sono completamente asciutti.</p> <p>Il legante è caustico. Proteggere gli occhi e la pelle.</p> <p>Coprire accuratamente gli elementi costruttivi in vetro, metallo e le pietre naturali o artificiali.</p> <p>Per strutture di intonaco fine $\leq 1,0$ mm, il supporto deve essere di livello qualitativo Q3.</p> <p>Essiccazione</p> <p>Il tempo di presa di Fixit 735 dipende dalla temperatura e dall'umidità relativa dell'aria. Le basse temperature e / o l'umidità elevata dell'aria ritardano l'essiccazione. A una temperatura dell'aria e del supporto di + 20 ° C e un'umidità relativa dell'aria del 65 %, i lavori di verniciatura possono iniziare dopo circa 10 giorni. Fixit 735 deve essere verniciato solo dopo una carbonatazione sufficiente e completa.</p>
Disposizioni generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.</p>