



## Creteo® Standard 999


Calcestruzzo/Massetto C20/25 - CT C20-F4

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Per realizzazione di piastre di pavimentazione, piccole fondazioni, architravi di porte e finestre, muri di giardini, nonché massetti compositi e galleggianti.

**Caratteristiche:** • Calcestruzzo: lavorazione plastica

**Lavorazione:**



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000569289	2000693432
ERGO	38425	
Imballaggio		
Unità per bancale	54 unit/Pal. (IT)	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1.000 kg/cf.
Granulometria	0 - 4 mm	
Resa malta bagnata	ca. 12,5 l/cf.	ca. 500 l/t
Consumo	ca. 550 l/t	
Resa	ca. 12,5 l/cf.	ca. 500 l/t
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.	
Peso specifico malta fresca (EN 1015-6)	ca. 2.200 kg/m <sup>3</sup>	
Massa volumica apparente (B3345)	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>	
Calore specifico	ca. 1 kJ/kg K	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 25 MPa	
Resistenza alla flessione	≤ 4 MPa	
Modulo elastico	ca. 30 GPa	
Classi di consistenza	F3	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %	
Avvertenze relative all'imballo	In sacchi di carta antiumido.	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Contenuto solido dell'acqua	ca. 0,13	
Peso	25 kg	

**Materiale di base:**

- Cemento
- Sabbie selezionate
- Additivi per migliorare la lavorazione

**Condizioni di lavorazione:** Durante la fase di lavorazione e di essiccazione, la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C. Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).



## Creteo® Standard 999

Calcestruzzo/Massetto C20/25 - CT C20-F4

<b>Preparazione:</b>	Dopo la posa il calcestruzzo va accuratamente costipato con idonei sistemi (vibratore). Fabbisogno d'acqua (massetto) 2,7 litri/sacco da 30 kg.
<b>Lavorazione:</b>	Per una lavorazione razionale si consiglia l'impiego di un miscelatore continuo per calcestruzzo.
<b>Considerazioni su pericoli:</b>	I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
<b>Avvertenze di lavorazione:</b>	Il materiale rimasto in contenitori aperti non va più utilizzato e nemmeno mescolato con materiale fresco. Una volta miscelato il calcestruzzo con acqua deve essere applicato e lavorato entro 1 ora.
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione 12 mesi dalla data di produzione (vedi impronta contenitore) secondo la direttiva 1907/2006/CE Allegato XVII a 20°C, 65% di U.R.
<b>Avvertenze generali:</b>	La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> o possono essere richieste presso i nostri uffici.