



# RÖFIX AP 320

Aggrappante

## Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

## Campi di applicazione:

Primer polivalente senza solventi rinforzato con quarzo per pretrattamento di sottofondi lisci o debolmente-non assorbenti prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante o della posa di piastrelle in interni ed esterni (pavimento e parete).

RÖFIX AP 320 Primer aggrappante permette di ottenere un alto grado di aderenza su sottofondi lisci o debolmente-non assorbenti quali calcestruzzo liscio, piastrelle, sottofondi in legno consistenti, ecc. Aderisce anche su molti metalli.

Impiegabile sia come ponte di aderenza particolarmente efficace prima dell'applicazione di una lisciatura autolivellante, sia come primer per l'incollaggio di piastrelle su sottofondi portanti di vecchie piastrelle. Prima dell'applicazione il primer aggrappante RÖFIX AP 320 deve essere completamente asciutto (reticolato). Onde evitare potenziali effetti di riduzione dell'aderenza a causa di sporcizia o altre impurità si consiglia di applicare poi il rivestimento il più rapidamente possibile.

## Caratteristiche:

- Privo di solventi e plastificanti
- Alto grado di aderenza su supporti lisci
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Ad essiccamento rapido
- Applicazione universale

## Lavorazione:



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000151774
NAV-Art. Nr.:	137843
Imballaggio	
Unità per bancale	64 unit/Pal.
Quantità per unità	5 l/cf.
Consumo	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup>
Consumo/Resa	ca. 0,2 L/m <sup>2</sup>
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Massa volumica	ca. 1,56 kg/l
Valore pH	ca. 8
Residuo solido	ca. 78 %
Tempo di essiccazione	≥ 6 h
Temperatura del supporto	> 5 - < 25 °C

## Materiale di base:

- Legante a base di dispersione
- rinforzato con quarzo

## Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).

Le superfici (adiacenti) non destinate ad essere trattate con il primer vanno coperte, gli eventuali schizzi vanno immediatamente rimossi.



# RÖFIX AP 320

Aggrappante

<b>Supporto:</b>	Come sottofondi sono idonei i seguenti (purché adeguatamente consistenti): calcestruzzo, massetti, piastrelle, superfici metalliche, intonaci, ecc.
<b>Lavorazione:</b>	Applicare senza diluizione sul supporto con rullo o pennellessa. L'aggrappante deve essere rivestito al massimo dopo 3 giorni.
<b>Avvertenze:</b>	Valore limite UE per il prodotto: (cat. II A/g)/ 30g / L (da 2010) Questo prodotto contiene al massimo: < 30 g / L COV
<b>Considerazioni su pericoli:</b>	I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
<b>Avvertenze di lavorazione:</b>	Il tempo di asciugatura dipende dal sottofondo e dal rivestimento successivo (vedi a riguardo le schede tecniche massetti, lisciature autolivellanti e piastrelle RÖFIX).
<b>Stoccaggio:</b>	Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Periodo di conservazione: min. 12 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a +20 °C, e 65 % U.R.
<b>Avvertenze generali:</b>	<p>La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.</p> <p>Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.</p> <p>I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.</p> <p>I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.</p> <p>I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.</p> <p>I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.</p> <p>Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito <a href="http://www.roefix.com">www.roefix.com</a> o possono essere richieste presso i nostri uffici.</p> <p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p>