

SCHEDA TECNICA

Fixit 610

Intonaco di fondo a base calce e cemento




Campi di applicazione

Fixit 610 è un intonaco di fondo a base calce e cemento per l'interno e l'esterno. E' indicato sui seguenti supporti: mattoni di cotto, mattoni silico calcari, beton cellulare, pietra naturale e beton. Sul beton e i mattoni silico-calcari, applicare preliminarmente Fixit 343 Ponte di aderenza universale o Fixit 455 Malta di aderenza a base cemento. In presenza di umidità e per l'esterno, applicare preliminarmente Fixit 346 Ponte di aderenza al quarzo speciale, mescolato con additivo per cemento, applicato orizzontalmente con una talocchia dentata. Il supporto deve essere pulito, asciutto e consistente.

Caratteristiche

- Intonaco di base efficiente ed economico per ristrutturazioni e nuove costruzioni
- Utilizzabile all'interno e all'esterno in ambienti secchi e umidi, con silo
- Brevi tempi di consegna grazie alla prossimità dei siti di produzione
- Certificato EC1 plus (GEV Emericode)

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011610	181022610
EAN	7630141506081	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	42 unit/Pal.	
Consumo	ca. 1,3 kg/m ² /mm	
Aggiunta d'acqua	6-6,5 L/Sack	
Assorbimento d'acqua	> 2 kg/m ² dopo 30 minuti	
Resistenza al distacco	≥ 1,1 N/mm ² Ponte di aderenza Fixit 343	
Resistenza alla compressione	≥ 2,5 N/mm ² (28 d)	

Fixit 610

Intonaco di fondo a base calce e cemento

Codice articolo	181011610	181022610
Resistenza alla flessione	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (28 d)	
Modulo elastico	$< 5 \text{ kN/mm}^2$	
Spessore dello strato - Note	interno min. 10 mm, esterno min. 15 mm	
Massa volumica a secco	$> 1500 \text{ kg/m}^3$	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Materiale di base

- Calce idraulica
- Aeranti
- Sabbie (sabbie di quarzo)
- Agente di ritenzione dell'acqua
- Calce idrata bianca
- Cementi

Condizioni di lavorazione

Non utilizzare al di sotto di $+5^\circ\text{C}$ e superiore di 30°C (aria e supporto).

Avvertenze di lavorazione

Sui punti di raccordo di materiali differenti (p.es. architravi di finestre, zoccolature in beton/mattoni), posare un nastro non tessuto di separazione Fixit e fissare meccanicamente una rete di armatura metallica Armanet. Applicare Fixit 670 rinzafo calce-cemento.

Lavorazione

Fixit 610 può essere applicato con le usuali macchine intonacatrici o a mano. Per un'applicazione a più strati, irruvidire la superficie del primo strato prima dell'indurimento. Eliminare eventuali strati sinterizzati.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 6 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco», la norma SIA 271/1

Fixit 610

Intonaco di fondo a base calce e cemento

«Impermeabilizzazione delle parti interne» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.