ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

KREISEL 573

Ручна штукатурка старт+фініш гіпсова



Сфера застосування

Універсальна гіпсова штукатурна суміш з легким заповнювачем, для ручного нанесення товщиною від 5 до 60 мм на стіни та від 5 до 15 мм на стелі всередині сухих приміщень.Застосовується для вирівнювання стін і стель зведених з бетонних, силікатних, ніздрюватих (піно- та газобетон), керамічних блоків, всіх видів мурування а також бетонних та інших мінеральних основ.Використовується перед нанесенням декоративних покриттів (фарба, шпалери, декоративні штукатурки).Відрізняється легкістю нанесення, високою адгезію до основи.Гладка поверхня, не потребує додаткового шпаклювання.

Властивості

- Для внутрішніх робіт
- Супер легка
- Ідеальна для стін і стелі
- Для ручного нанесення
- Гладка поверхня
- Висока адгезія до основи
- Підвищений вміст перліту
- Економна витрата
- Не містить токсичних речовин

Спосіб застосування



Технічні характеристики

Артикул	4820117594287
EAN	4820117594287
Упаковка	
Кількість в упаковці	30 кг/од
Кількість на палеті	54 шт/пал.
Крупність заповню-вача	0-1,25 mm
Витрата	≈ 0,8 кг/м²/мм
Міцність на стиск	≥ 2,5 МПа (7 d)
група розчину	ШТ3
Товщина шару	5-60 mm

KREISEL 573

Ручна штукатурка старт+фініш гіпсова

Артикул	4820117594287
Термін придатності розчинової суміші	≥ 60 хвилин

Склад

- Гіпс
- Мінеральний заповнювач
- Перліт спучений
- Модифікуючі добавки

Умови проведення робіт

Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °С до + 30 °С, відносна вологість повітря не вище 65%.

Основа

Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від, пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити.В залежності від умов, поверхню основи очистити механічним чином (металева щітка, перфоратор, кутова шліфмашина і т.п.), та/або промити водою під тиском і дочекатися повного висихання.Поверхні з високою і нерівномірною поглинаючою здатністю (наприклад, пористі бетони) а також поверхні, що утворюють пил - обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL 300, 301, 308.Основи, що вимагають значного зниження водопоглинання обробити ґрунтом концентратом KREISEL 370.Металеві елементи а також щільні основи (бетон, силікатна цегла, тощо) додатково обробити адгезивним ґрунтуючим засобом KREISEL 310.

Підготовка продукту

Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 15 – 16,3 літрів чистої води (температура води від +5 °С до +30 °С) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Витримати 3 хвилини і повторно перемішати.У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів.Колір суміші може відрізнятися в залежності від партії виробництва, це не впливає на технічні характеристики та властивості матеріалу.Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

Спосіб застосування

Підготовлену розчинову суміш рівномірно нанести на всю поверхню товщиною 5-60 мм (для стін) або 5-15 мм (для стель) і розрівняти правилом. Час роботи з розчином складає близько 60 хвилин. При нанесенні декількох шарів штукатурки наступний шар наносити після схоплення попереднього (приблизно через 24 години). Остаточне вирівнювання (затирання пластмасовою, металевою або суконною теркою) виконувати після початку схоплення штукатурки. В залежності від поверхні, температури та товщини шару через 1,5 – 2 години потрібно остаточно вирівняти поверхню, зрізаючи зайвий матеріал ребром довгого правила, зволожити і загладити штукатурку за допомогою металевого або пластикового шпателя. При загальній товщині штукатурки більше 30 мм необхідно в першому шарі використовувати закріплену до основи штукатурну сітку.При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання штукатурних робіт.Не допускається проведення робіт під час прямого сонячного впливу, уникати прямої дії нагрівальних приладів на оброблювану поверхню та протягів в приміщенні.

Технічний опис (ТО) | UK | 29.10.2026

KREISEL 573

Ручна штукатурка старт+фініш гіпсова

До уваги виконавців

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.Всі технічні дані наведені для температури +20 °C та відносної вологості повітря 65 ± 5 %, за інших умов час висихання може змінитися.Сухі залишки і порожню тару утилізувати як будівельні відходи.

Зберігання

Термін зберігання - 9 місяців від дати виробництва, за умови зберігання в сухому місці, в непошкодженій заводській упаковці.

Загальна інформація

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.
Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.