

## ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (ТО)

### 573

Ручна штукатурка старт+фініш гіпсова



#### Сфера застосування

Універсальна гіпсова штукатурка для ручного нанесення товщиною від 5 до 60 мм для стель і стін всередині сухих житлових будівель і споруд. Відрізняється легкістю нанесення, високою адгезією до основи, особливо по гладких бетонних поверхнях.

#### Властивості

- Для ручного нанесення
- Пластична
- Стійка до сповзання
- Екологічно чистий

#### Спосіб застосування



#### Технічні характеристики

Артикул	4820117594287
EAN	4820117594287
Упаковка	
Кількість в упаковці	30 кг/од
Кількість на палеті	35 шт/пал.
Розмір зерна	0-1,25 mm
Витрата	≈ 0,8 кг/м <sup>2</sup> /мм
Міцність на стиск	≥ 2,5 МПа (7 d)
група розчину	ШТ3
Товщина шару	5-60 mm
Термін придатності розчинової суміші	≥ 60 хвилин

## 573

Ручна штукатурка старт+фініш гіпсова

### Склад

---

- Перліт случений
- Гіпс
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки

### Основа

---

Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити. Водопоглинаючі основи заґрунтуватизасобом KREISEL 300 або 301. Металеві елементи, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтовкою KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском.

### Підготовка продукту

---

Мішок сухої суміші 25 кг. додати в ємність, що містить 15-16.3л. чистої води (температура води від +5 °С до +30 °С) та перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної маси. Витримати 3 хвилини та повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.

### Спосіб застосування

---

Підготовлену розчинову суміш рівномірно напротязі 20-25 хв нанести на всю поверхню товщиною 5-60 мм і розрівняти правилом, на стелі товщиною до 15 мм. Остаточне вирівнювання (затирання пластмасовою, металевою або суконною теркою) виконувати після початку схоплення штукатурки (на поґрунтованих основах приблизно через 3-4 години). При нанесенні декількох шарів штукатурки наступний шар наносити після схоплення попереднього (приблизно через 24 години). В залежності від поверхні, температури та товщини шару через 1 годину потрібно остаточно вирівняти поверхню, зрізуючи зайвий матеріал ребром

довгого правила, зволожити і загладити штукатурку за допомогою металевого або пластикового шпателя. При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання штукатурних робіт.

### Зберігання

---

9 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.

### Загальна інформація

---

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Всі технічні дані, зазначені в цій специфікації продукту, були визначені в лабораторних умовах.

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.