



## 573

Штукатурка ручна гіпсова старт і фініш

**Сфера застосування:** Універсальна гіпсова штукатурка для ручного нанесення товщиною від 5 до 60 мм для стель і стін всередині сухих житлових будівель і споруд.  
Відрізняється легкістю нанесення, високою адгезією до основи, особливо по гладких бетонних поверхнях.

**Властивості:**

- Для ручного нанесення
- Пластична
- Стійка до сповзання
- Екологічно чиста

**Спосіб застосування:**



### Технічні характеристики:

Тип упаковки	
Кількість в упаковці	30 кг
Кількість на палеті	35 шт/пал.
Фракція	< 1,25 мм
Витрата	≈ 0,8 кг/м <sup>2</sup> /мм
міцність на стиск (7 d)	≥ 2,5 МПа
Товщина шару	5 - 60 мм
група розчину	ШТ3
Термін придатності розчинової суміші	≥ 60 хвилин

**Склад:**

- Гіпс
- Мінеральний заповнювач
- Модифікуючі добавки
- Перліт спучений

**Основа:** Підготовка основи проводиться згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» і «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016».  
Основа повинна бути міцною (не нижче міцності покриття), без видимого руйнування та відшарування, очищеною від пилу, бруду, мастил, жиру, моху, напливів бетону та розчинів. Неміцні та нестабільні ділянки основи слід видалити.  
Водопоглинаючі основи заґрунтуватизасобом KREISEL 300 або 301.  
Металеві елементи, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтовкою KREISEL 310 Бетонґрунт з кварцовим піском.

**Підготовка продукту:** Мішок сухої суміші 25 кг. додати в ємність, що містить 15-16.3л. чистої води (температура води від +5 °С до +30 °С) та перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної маси.  
Витримати 3 хвилини та повторно перемішати.  
У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів.  
Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом.



## 573

### Штукатурка ручна гіпсова старт і фініш

---

<b>Спосіб застосування:</b>	<p>Підготовлену розчинову суміш рівномірно напротязі 20-25 хв нанести на всю поверхню товщиною 5-60 мм і розрівняти правилом, на стелі товщиною до 15 мм.</p> <p>Остаточне вирівнювання (затирання пластмасовою, металевою або суконною теркою) виконувати після початку схоплення штукатурки (на поґрунтованих основах приблизно через 3-4 години).</p> <p>При нанесенні декількох шарів штукатурки наступний шар наносити після схоплення попереднього (приблизно через 24 години).</p> <p>В залежності від поверхні, температури та товщини шару через 1 годину потрібно остаточно вирівняти поверхню, зрізуючи зайвий матеріал ребром довгого правила, зволожити і загладити штукатурку за допомогою металевого або пластикового шпателя.</p> <p>При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання штукатурних робіт.</p>
<b>До уваги виконавців:</b>	<p>Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.</p>
<b>Загальна інформація:</b>	<p>При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.</p> <p>Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL 573 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування</p>

---