


SKEDË TEKNIKE

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese




Fushat e përdorimit

Rrjetë me fibra qelqi, i testuar nga sistemi, përdorim universal, rezistent ndaj substancave alkaline, për inkuorporimin në llaç përforcues dhe rinovues RÖFIX. Pjesë përbërëse e sistemit të termoizolimit-RÖFIX. Si rrjetë përforcuese shumë cilësore për masat e shpatullimit të renovimit në ambiente të brendshme dhe të jashtme.

Karakteristikat

- Shumë i përshtatshëm për sanimin e çarjeve
- Pa PVC
- Pa plastifikues
- Koeficienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatimet pasuese
- madhësia e rrjetës: rreth 4–5 mm

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	42034
EAN	9003304114023
Paketimi	
Sasi për njësi	50 m ² /Nj.
Njësi për paletë	33 Nj./Pal
Ngjyra	Portokalli
Konsumi	rreth. 1,1 lfm/m ²
Gjatësia	5000 cm
Gjerësia	100 cm
Temperatura e nënshtresës	5 °C
Këshilla për paketimin	Paketuar në qese PE te riciklueshme

ROFIX P50

Rrjetë përforcuese

Baza e materialit

- Rrjetë tekstil-qelqi me impregnime cilësore

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Këshilla për përpunimin

Rrjeta armuese duhet të mbivendoset 10 cm. Për këtë shërbejnë shiritat e zinj të këndeve si shënjë e kufizimit dhe mbivendosjes. Nëse rrjeta armuese P50 është prerë psh. në zonën e bashkimit të skeletit, duhet të shtrohet një shirit shtesë rrjete në zonën e prerjes.

Përpunimi

Rrjeta tekstil duhet mbrojtur nga dëmtimet mekanike (gërryerja e shtresës me shpatull a mistri).

Këshilla në rast rezi

Klasifikimi sipas rregullores së kimikateve: klasifikimi numerik i padetyrueshëm.

Magazinimi

Në vende të thata mundësisht mbi paleta druri.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren

parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.