

FIȘA TEHNICĂ (TM)

109

Adeziv megalastic pentru plăci de gresie
porțelanată și piatră naturală (Alb)



Domenii de utilizare

Amestec adeziv profesional alb pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci de piatră din marmură, granit, travertin, bazalt, ardezie și altele, precum și pentru lipirea plăcilor ceramice, teracotă, clincher, sticlă, porțelan, inclusiv format mare (peste 120x120 cm), atât pe baze rezistente, cât și pe baze supuse deformării. Pentru substraturi cu aderență ridicată și scăzută în interior și la utilizarea plăcilor rezistente la îngheț în exterior, inclusiv terase și balcoane (cu o pantă > 2%). Dezvoltat pentru zonele umede (băi, bucătării, etc.). Utilizat în piscine și saune. Folosit pentru fixarea plăcilor pe un strat armat în sistemele de izolare termică. Ranforsat cu fibre.

Proprietăți

- Pentru zona de interior și exterior
- Pentru toate dimensiunile plăcilor
- Pentru încălzire prin pardoseală
- Pentru bazele OSB, XPS, panouri de fibre și plăci aglomerate
- pentru piscine și rezervoare
- Pentru toate tipurile de plăci de piatră
- Conține fibre de ranforsare
- Gresie pe gresie
- Pentru piatra de culoare deschisă

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	4820117593648
EAN	4820117593648
Ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Consum	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Aderența	≥ 1 Mpa Întărire în condiții de uscare la aer Suportul
Circulabil	≥ 12 h
Gata pentru utilizare	Document{{auto_incremented_id=1}}
Grupa Adezivi Placare	C2 TE S2

Adeziv megaelastic pentru plăci de gresie porțelanată și piatră naturală (Alb)

Număr articol	4820117593648
Timp deschis de lucru	20 min
Timp de corecție	≥ 10 min
Timp de deschidere	20 min
Timp de prelucrare	≥ 60 min
Temperatura suportului	5-30 °C
Disponibil	ca. 12 h

Compoziție

- Filler mineral
- Aditivi modificați
- Ciment portland
- Fibre de ranforsare

Suportul

Betoane convenționale, betoane cu agregate ușoare, betoane aerate, pereți din ceramică, silicat, beton, blocuri din beton cu spumă gazoasă, tencuieli din ciment și var-ciment, tencuieli din gips, plăci din gips și gips-carton, plăci din fibre de gips, pardoseli monolitice din ciment, șape anhidride, încălzire prin pardoseală cu apă și electrică, plăci ceramice vechi (țiglă pe țiglă), strat de impermeabilizare, plăci din fibre, plăci aglomerate și XPS*. Pregătirea suportului se realizează în conformitate cu standardele «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» și «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016». Suprafața trebuie să fie fermă și uscată, să aibă o structură omogenă și să fie lipsită de praf, grăsimi și substanțe care reduc aderența, reziduuri de vopsea etc. Piese libere trebuie îndepărtate. Suprafețele de beton proaspăt din interior trebuie să se întărească timp de cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor ulterioare, iar tencuielile și șapele de ciment timp de 4 săptămâni. Micile denivelări și defectele de suprafață de până la 3 mm trebuie nivelate cu mortar adeziv. Mortarele de ipsos 500, 501, 502, 505 sau 560 trebuie utilizate pentru neregularități mai mari. Diferențele de suprafață ale pardoselilor trebuie nivelate cu compuși autonivelanți 410, 411, 412, 402 sau 401. Substraturi cu absorbție mare și inegală (de exemplu, beton celular, gips-carton) și substraturi care necesită o reducere a absorbției de apă, precum și substraturi cu praf - cu Primer 300 sau 301. Suprafețele de beton cu capacitate redusă de absorbție a apei trebuie mai întâi nivelate cu un amestec adeziv elastic până când sunt complet uscate.

Pregătire

Se toarnă un sac de 25 kg de amestec uscat într-un recipient cu 9 litri de apă curată (temperatura apei de la +5 °C la +30 °C) și se amestecă cu un malaxor de construcții cu turație lentă până se obține o masă omogenă. Se lasă timp de 5 minute și se amestecă din nou. Dacă se utilizează doar o parte din material (ambalaj), întregul amestec uscat trebuie amestecat bine în timpul următoarei aplicări, deoarece componentele se pot separa în timpul transportului. Nu utilizați material care s-a întărit deja.

Punere în operă

Întindeți amestecul adeziv pregătit pe suprafața de lucru într-un strat subțire de contact. La aplicare, apăsați ferm pe substrat cu partea plată a spatulei. Stratul principal de amestec este apoi aplicat și netezit cu partea zimțată a mistriei la un unghi de 45-60° față de suprafața substratului. Dimensiunea zonei cu stratul de adeziv aplicat trebuie aleasă astfel încât amestecul de mortar să nu aibă timp să se întărească și să se usuce. Nu umeziți plăcile înainte de lipire! Lipiți țigla cât mai aproape posibil de țigla anterioară și deplasați-o până la crearea rostului dorit. Apăsați gresia și, dacă este necesar, bateți-o cu un ciocan de cauciuc astfel încât amestecul adeziv să intre în contact cu cel puțin 65% din suprafața acesteia. La așezarea plăcilor mai mari de 30x30 cm, amestecul adeziv trebuie să acopere cel puțin 80% din suprafață. Plăcile care sunt așezate în afara clădirilor și în locuri cu umiditate ridicată și pe pardoseli cu intensitate mare de utilizare trebuie așezate astfel încât amestecul adeziv să intre în contact cu întreaga suprafață a plăcii. În acest scop, adezivul se aplică folosind metoda de aplicare pe două fețe, adică adezivul se aplică într-un strat

109

Adeziv megaelastic pentru plăci de gresie porțelanată și piatră naturală (Alb)

subțire și uniform pe țiglă, acoperind complet partea inferioară profilată a acesteia. Lățimea rostului dintre plăci trebuie aleasă în funcție de amplasarea și dimensiunea plăcii (dar nu mai puțin de 2 mm). Înainte de întărirea completă a mortarului, îndepărtați reziduurile acestuia de pe rosturile plăcilor și curățați plăcile cu o cârpă umedă. Umplerea rosturilor dintre plăci este permisă la 48 de ore după ce plăcile au fost lipite. Utilizați un amestec în culoarea corespunzătoare pentru a umple rosturile dintre plăci.

Depozitare

12 luni de la data fabricației dacă este depozitat într-un loc uscat, în ambalajul original.

Informații generale

Această fișă tehnică înlocuiește toate edițiile anterioare. Conținutul acestei fișe tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și experiența noastră practică. Reprezintă doar informații generale și nu implică nicio răspundere din partea producătorului pentru proiectare și metoda de aplicare. Pot exista diferențe și condiții specifice de execuție. Produsul trebuie utilizat în conformitate cu cunoștințele tehnice necesare și în conformitate cu normele de securitate a muncii. Evitați contactul cu pielea și protejați ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă curată și solicitați sfatul medicului. Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.

Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator. Produsul prezintă o reacție alcalină după amestecarea cu apă. Evitați contactul cu pielea și contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă curată și solicitați sfatul medicului. În caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun. În caz de iritație, consultați un medic.