

SCHEDA TECNICA

Fixit 207

Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica




Campi di applicazione

Fixit 207 è un intonaco di fondo per zoccolatura, minerale, adatto per edifici storici. Questo prodotto è utilizzato con misure supplementari come strati di bitume, lastre filtranti, strutture drenanti, ecc. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Secondo il sistema di risanamento con intonaci Fixit, le murature contenenti dei Sali o umide necessitano di misure speciali.

Caratteristiche

- Idrofilo e quindi con ottime proprietà capillari e di diffusione
- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Applicabile come intonaco di rappezzatura o di fondo
- Certificato ECO

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	181011207	181022207
EAN	7630141502335	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Granulometria	0-4 mm	
Consumo	ca. 1,6 kg/m ² /mm	
Aggiunta d'acqua	4-5 L/Sack	
Spessore di applicazione min.	15 mm	
Tempo di lavorazione	90 min - 120 min	

Fixit 207

Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica

Materiale di base

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Calce idrata
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua

Lavorazione

Mescolare Fixit 207 con acqua pulita e applicare a mano o in macchina. Se l'applicazione viene effettuata in più strati, irruvidire la superficie dello strato portante prima del suo indurimento.

Trattamento ulteriore

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

Stoccaggio

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. Gli intonaci di fondo a base minerale possono presentare delle crepe da ritiro durante l'indurimento. Raccomandazione: l'applicazione di più strati va fatta mantenendo l'umidità del supporto. Non passare alla taloccia la finitura fresca