

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 207

Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica




#### Campi di applicazione

Fixit 207 è un intonaco di fondo per zoccolatura, minerale, adatto per edifici storici. Questo prodotto è utilizzato con misure supplementari come strati di bitume, lastre filtranti, strutture drenanti, ecc. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Secondo il sistema di risanamento con intonaci Fixit, le murature contenenti dei Sali o umide necessitano di misure speciali.

#### Caratteristiche

- Idrofilo e quindi con ottime proprietà capillari e di diffusione
- Può essere utilizzato con la macchina per un risanamento economico
- Applicabile come intonaco di rappezzatura o di fondo
- Certificato ECO

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

Codice articolo	181011207	181022207
EAN	7630141502335	
Imballaggio		
Quantità per unità	25 kg/cf.	1000 kg/cf.
Unità per bancale	40 unit/Pal.	
Granulometria	0-4 mm	
Consumo	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Aggiunta d'acqua	4-5 L/Sack	
Spessore di applicazione min.	15 mm	
Tempo di lavorazione	90-120 min	

## Fixit 207

Intonaco di fondo per zoccolo a base calce idraulica

### Materiale di base

---

- Sabbie di cava e sabbie silico-calcaree
- Calce idraulica
- Calce idrata
- Aeranti
- Agente di ritenzione dell'acqua

### Lavorazione

---

Mescolare Fixit 207 con acqua pulita e applicare a mano o in macchina. Se l'applicazione viene effettuata in più strati, irruvidire la superficie dello strato portante prima del suo indurimento.

### Trattamento ulteriore

---

In caso di condizioni meteorologiche estreme, adottare le necessarie precauzioni per proteggere lo strato d'intonaco fresco (ombreggiare, inumidire, proteggere dalla pioggia battente, ecc.).

### Stoccaggio

---

Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 12 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

### Certificazioni

---



### Etichetta

---



### Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere da gessatore - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

### Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non deve essere applicato a temperature dell'aria esterna o della superficie inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. Gli intonaci di fondo a base minerale possono presentare delle crepe da ritiro durante l'indurimento. Raccomandazione: l'applicazione di più strati va fatta mantenendo l'umidità del supporto. Non passare alla talocchia la finitura fresca