

FIȘA TEHNICĂ (TM)

RÖFIX Calce Fina

Tencuială decorativă pe bază de var pentru interior



Domenii de utilizare

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de var pastă, preparată industrial, gata de utilizare cu aditivi de îmbunătățire a prelucrării. Tencuială deschisă la difuzie pentru pereți interiori tencuiți, pe plăci uscate minerale cât și pe plăci de gips carton pretratate cu RÖFIX Gikagrund.

Proprietăți

- Gata de utilizare
- Difuzie la vapori de apă ridicată
- Recomandat ecologic
- Reglează umiditatea

Punere în operă



Date tehnice

Număr articol	2000148466	2000148465	2000148442
EAN	9003304446650	9003304446643	9003304434114
Ambalaj			
Cantitate per unitate	20 kg/UM		
Granulație	0-0,7 mm	0-1 mm	0-1,5 mm
Structură tencuială	Structură bob de orez		
Culoare	Alb		
Consum	ca. 1,8 kg/m ²	ca. 2 kg/m ²	ca. 2,4 kg/m ²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.		
Reacție la foc	A2-s1, d0		
Difuzarea vaporilor de apă	ca. 8		
Deschiderea difuziunii vaporilor	Difuzie la vapori de apă ridicată		
Aderența	≥ 0,3 Mpa		
Rezistență la compresiune	1 N/mm ² (28 d)		
Timp de uscare	> 14 z		

RÖFIX Calce Fina

Tencuială decorativă pe bază de var pentru interior

Număr articol	2000148466	2000148465	2000148442
Valoare pH	12		
Grosimea stratului	0-2 mm		
Capacitate termică specifică	ca. 1 J/kg K		
Densitate mortar uscat	ca. 1700 kg/m ³		
Temperatura suportului	5-30 °C		
Informații ambalaj	În găleți din plastic.		

Compoziție

- Nisip de marmură
- Var pastă

Condiții punere în operă

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +35 °C.

Suportul

Suportul trebuie să fie curat și desprăfuit. Se poate aplica pe tencuieli suport var ciment după întărirea acestora. Suporturile de ghips trebuie să fie rezistente și uscate complet.

Tencuieli suport pe bază de var: adecvat

Tencuieli de var/ciment: adecvat

Tencuieli ușoare: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®)

Tencuieli termoizolante: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®)

Beton: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®)

Sisteme termoizolante, tencuieli termoizolante, suporturi elastice: Nu se utilizează pe aceste suporturi.

Tencuieli vechi minerale nevopsite, neacoperite: Pe tencuieli de egalizare (Renoplus®, Renostar®)

Tencuială veche cu vopsea minerală: Nu se utilizează pe aceste suporturi.

Tencuială organică veche: Nu se utilizează pe aceste suporturi.

Tencuială de ipsos uscată: adecvat

Plăci de gipscarton: Suprafețele se desprăfuiesc și se amorsează cu RÖFIX PP 307.

Placă armată din ghips (exemplu Fermacell): Suprafețele se desprăfuiesc și se amorsează cu RÖFIX PP 307.

Pregătirea suportului

Pe tencuielile de var, ipsos se aplică în prealabil un grund de profunzime (ex. RÖFIX PP 301 HYDRO LF).

Pregătire

Produs gata pentru utilizare.

Informații punere în operă

Tencuielile pe bază de var nu trebuie uscate accelerat prin încălzire. Varul are nevoie de suficientă umiditate în timpul prizei, pentru a atinge rezistența finală. Uscarea forțată (ex. prin aparate de dezumidificare) nu se face în nici un caz pentru uscarea mai rapidă, pentru că generează fisuri și pierderi substanțiale ale rezistenței (rezistența tencuielii la frecare este astfel diminuată). Întârzierea prea mare a uscării poate de asemenea conduce la diminuarea rezistenței. (ex. șantierul pe timp de iarnă fără încălzire pe timpul nopții sau fără ventilație forțată. Pentru îmbunătățirea rezistențelor la frecare se recomandă de ex. vopsea silicatică RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS ULTRAWHITE, PE 225 RENO 1K, vopsea de var PE 819 SESCO

Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.

RÖFIX Calce Fina

Tencuială decorativă pe bază de var pentru interior

Punere în operă

Aplicarea se realizează cu gletieră de oțel inoxidabil. Aplicare ca tencuială decorativă: cu o mistrie din oțel inoxidabil/gletieră curată, se aplică uniform la dimensiunea granulei (fără aglomerări și întreruperi). Se structurează ca tencuială decorativă cu drișca adecvată (drișcă de plastic/polistiren) se obține structura dorită. Trebuie avut grijă să fie drișcuită, structurată în timp util. Materialul rămas pe gletieră influențează structurarea formând o structură neuniformă.

paletarul de culoare în caz de livrări individuale. La tencuirea de suporturi care nu sunt aici descrise, este necesară consultarea noastră. Tonurile de culoare pot diferi minor la completări, de aceea este recomandată realizarea de suprafețe de probă pe șantier în astfel de cazuri. Datele declarate și timpii de uscare sunt declarate pentru valori de (+20 °C/65 % umiditate relativă) în condiții de laborator și pot varia în funcție de condițiile de șantier. Toate datele tehnice indicate în această fișă tehnică a produsului au fost determinate în condiții de laborator.

Depozitare

Se depozitează în ambalaj bine închis, în spații răcoroase, ferite de îngheț. Valabilitate minim 24 luni bine depozitat.

Certificat



Etichetă



Directive și instrucțiuni tehnice

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Informații generale

Valorile tehnice sunt declarate pentru produsele albe. Prin colorare sunt posibile diferențe ale valorilor obținute. Valorile declarate sunt valori medii. Datorită materiilor prime naturale utilizate pot apărea diferențe de nuanță minore față de