

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
HASIT 950

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
183634

Produkttyp
Normalmauermörtel (G)

Die Notifizierte Stelle
Bayerischer Baustoffüberwachungs- und
Zertifizierungsverein - BAYBÜV- e.V.,
Beethovenstraße 8, 80336 München
2174

Verwendungszweck
Normalmauermörtel nach Eignungsprüfung zur
Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus
Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die
Anforderungen der Standsicherheit unterliegen.

Hersteller
HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Str. 30
D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2
Verbundfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Tabellenwert) $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit) geprüft nach 1052-3 – Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei Eigenfeuchte von 3 bis 5 M. %	EN 998-2
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Brandverhalten	A1	EN 998-2
Wasseraufnahme	NPD	EN 998-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert)	EN 998-2
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-2
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	EN 998-2
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair

Name und Funktion

Freising, 2025-03-26

Ort und Datum der Ausstellung

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Unterschrift