

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT PF 889 KALSIT FINISH LIGHT

Kalk-Fugenspachtel



Anwendungsbereiche

Pastöse, naturweiße Kalkspachtelmasse für den Innenraum zum bearbeiten von Wand- und Decken Fugen sowie offenen Stößen. Geeignet zur Vorbereitung der Verspachtelung mit HASIT PF 890 KALSIT Kalkspritzspachtel und HASIT SI 815 Kalkspritzputz. Auf Fertigelementen, Wandbauplatten und unebenen Unterputzen anwendbar.

Eigenschaften

- Hoch dampfdiffusionsoffen
- Trocknet spannungsarm auf
- Verarbeitungsfertig
- Keine Grundierung oder Haftvermittler notwendig
- Hohes Haftvermögen
- Baubiologisch empfehlenswert

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000954424
EAN	4038502159908
Zolltarifnr.	32149000
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Farbe	Naturweiß
Verbrauch	ca. 1,6 kg/m ² /mm
Druckfestigkeit	≥ 2 N/mm ²
pH-Wert	12
Schichtdicke	1-6 mm
Schichtdicke Bemerkungen	in einem Auftrag
sd-Wert	< 0,2 m
Spez. Gewicht	1,7 kg/dm ³
Verpackungshinweise	In recyclingfähigen Kunststoffeimern.

HASIT PF 889 KALSIT FINISH LIGHT

Kalk-Fugenspachtel

Artikelnummer	2000954424
VOC Gehalt	< 30 g/L

Materialbasis

- Additive
- Kalkhydrat
- Naturweisse Steinmehle
- Organische Inhaltsstoffe zur Stabilisierung
- Wasser

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig sowie frei von Verunreinigungen, wie z.B. Staub, Ruß, Algen, Ausblühungen etc. sein. Filmbildende Trennmittel (Schalwachs, Schalöl etc.) entfernen. Gips-Unterputze müssen ausreichend fest, trocken und abgebunden sein. Kalk/Zement-Unterputze können nach dem Erhärten verputzt werden. Bei Gipshaltigen Untergründen vorhandene Sinterschichten entfernen. Für Erstbeschichtungen muss auf gutes Eindringen der Grundierung, z.B. durch Einsatz eines Tiefgrundes, geachtet werden. Des Weiteren gelten die Richtlinien laut BFS-Merkblatt 10.

Zubereitung

Gebrauchsfertiges Produkt. Das Material ist thixotrop eingestellt. Je länger und intensiver gemischt wird, desto dünner wird die Konsistenz. Nach einer längeren Standzeit dickt das Material im Eimer wieder ein.

Verarbeitung

Das Produkt kann zur mehrlagigen Verspachtelung von Fugen mit einer max. Tiefe von 15 mm verwendet werden. Vor Auftrag der nächsten Spachtelschichten muss die vorhergehende erhärtet bzw. trocken sein. Fugen mit Spachtelmaterial füllen, Fugendeckstreifen einlegen und mit der Spachtel eindrücken. Bei Kalkprodukten ist prinzipbedingt eine längere Trocknungsphase einzuplanen. Bei der weiteren Beschichtung mit HASIT PF 890 KALSIT PLUS Kalkspritzspachtel oder HASIT SI 815 CalceClima® Ambiente Struktura Kalkspritzputz ist das jeweilige technische Merkblatt zu beachten. Beim Einsatz eines Airless-Kolbenpumpenspritzgeräts ist die Masse gründlich aufzurühren. Mit 3–5 % Wasser auf Spritzkonsistenz einstellen. Wir empfehlen einen Spritzdruck von ≥ 180 bar bei einer Fördermenge $\geq 6,0$ l/min. Gerätefilter bitte entfernen. Die Größe der Airlessdüse sollte mindestens 0,047 inch betragen. Die Airlesspistole muss für die Verarbeitung von Spachtelmassen geeignet sein. Die Hinweise der Spritzgerätehersteller sind zu beachten.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Lagerung

Kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern. Mindestens 24 Monate lagerfähig.

Zertifikate



HASIT PF 889 KALSIT FINISH LIGHT

Kalk-Fugenspachtel

Label



Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.