



## Fixit 560 VM


Vergussmörtel für Pflasterungen mit Trass 0-1 mm, FTB

**Anwendung:** Fixit 560 VM ist ein spezieller Vergussmörtel mit Trass mit gutem Schlammverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen.

**Eigenschaften:**

- Frostausalzbeständig
- Für schmale Fugen
- Sulfatbeständig
- Geringe Kalkausblühneigung
- Pumpbar
- Gute Haftung
- Homogene Mischung

**Verarbeitung:**



### Technische Daten:

Art.-Nr.	2000146337	2000146336
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1'000 kg/EH
Körnung	0 - 1 mm	
Wasserzugabe	4 - 4,5 l/Sack	
Ergiebigkeit	ca. 15 l/Sack	ca. 600 l/t
Verarbeitungszeit	90 - 120 min	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 11 N/mm <sup>2</sup>	
Haftzugfestigkeit	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	
E-Modul	< 17'000 N/mm <sup>2</sup>	
Sulfatbeständigkeit	hoch	
Frost- und Tausalzverhalten (SIA 262-1 C)	hoch	
Ausbreitmass	0,5 Liter Messbecher = 380–400 mm	

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Zement sulfatbeständig
- Zuschlagstoffe: klassierte Sande 0–1 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Verflüssiger
- Trass

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die SN-Norm 640 480 «Natursteinpflasterungen» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Vorbereitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

**Verarbeitung:** Fixit 560 VM wird unter Zugabe von sauberem Wasser von Hand oder im Durchlaufmischer angemischt. Dem in der Konsistenz eingestellten Mörtel darf kein Wasser mehr zugegeben werden.

**Nachbehandlung:** Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels bzw. des Mauerwerkes erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Sicherung gegen Windstösse etc.).

**Sicherheitsvorschriften:** Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



## Fixit 560 VM

Vergussmörtel für Pflästerungen mit Trass 0-1 mm, FTB

---

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.  
Bei der Verwendung eines Zwangsmischers oder Trommelmischers können infolge zu starker  
Luftporeneinführung Festigkeitsverluste eintreten.

---

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt.  
Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und  
Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen  
Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne  
Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis  
oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die  
Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen  
Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der  
zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.