

KARTA TECHNICZNA (KT)

FARBA PROFESSIONAL 013

Profesjonalna farba wewnętrzna do nakładania mechanicznego. Deweloperska.



Obszar zastosowań

Farba na bazie specjalnych polimerów do mechanicznego (natryskowego) wykonywania najwyższej jakości wewnętrznych powłok malarskich. Idealna do pierwszego malowania gładzi, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych i płyt g-k. Służy także do wykonywania ostatecznej powłoki malarskiej w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej itp. Nadaje się także do malowania wstępnego, podkładowego tzw gruntującego.

Właściwości

- Do nakładania natryskowego
- Wydajna
- Duża siła krycia
- Ekologiczny
- Do wewnątrz
- Posiada atest PZH
- Paroprzepuszczalna

Sposób użycia



Parametry techniczne

Numer artykułu	421117
Opakowanie	
Ilość w opakowaniu	18 L/szt.
Ilość na palecie	33 Jed/pal.
Kolor	Biały
Stopień połysku	Matowa
Zużycie	0,1 L/m ²
Gęstość	ok. 1,42 g/cm ³
Odporność prz ściera- niu na mokro	Klasa 3 (EN 13300), odporność na zmywanie (DIN 53778)
Czas schnięcia	6 h (na jedną warstwę przy temperaturze +20 °C)

FARBA PROFESSIONAL 013

Profesjonalna farba wewnętrzna do nakładania mechanicznego. Deweloperska.

Skład

- Wypełniacze mineralne
- Dyspersja polimerowa
- Biel tytanowa
- Dodatki uszlachetniające

Warunki wykonywania prac

Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

Przygotowanie podłoża

Zależnie od chłonności i rodzaju podłoża należy zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302. Rodzaj metody gruntowania, przygotowania podłoża zaleca się sprawdzić przed zasadniczym malowaniem. Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Ubytki, nierówności lub spękania naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane. Powierzchnie nieprzewidziane do malowania, przed nanoszeniem środków gruntujących osłonić. Wymagane jest, aby przed malowaniem powierzchnia była sucha.

Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5

Tynk gipsowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5

Płyta gipsowo-kartonowa: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5

Tynki i gładzie gipsowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5

Beton: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6

Cegły i pustaki ceramiczne, silikatowe: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6

Wstępne przygotowanie podłoża

Tynki cementowo-wapienne malować po min 28 dniach, tynki gipsowe po min. 14 dniach. Gładzie gipsowe po min 3 dniach, polimerowe po min 2 dniach schnięcia. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków

antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Sposób użycia

Produkt przeznaczony jest przede wszystkim do malowania metodami mechanicznymi, natryskowo. Farbę można natryskiwać wszelkimi rodzajami agregatów malarskich np.: GRACO, z użyciem dyszy LP517.

Uwagi wykonawcze

W czasie prac i wysychania pomieszczenia wentylować, ale chronić przed przeciągami powodującymi zbyt szybkie wysychanie. Malować w sposób ciągły na jednej płaszczyźnie, nie dopuszczając do wyschnięcia części farby w celu uniknięcia widocznych połączeń. Na jednej płaszczyźnie używać farby z jednej szarży produkcyjnej. Farba nie jest przeznaczona do malowania ręcznego: wałkiem, pędzlem. Kolejną warstwę farby nanosić po minimum 6 godzinach wysychania poprzedniej. Niekorzystne warunki (wysoka wilgotność, niska temperatura) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. Narzędzia myć czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, z dala od źródeł ciepła i mrozu.

FARBA PROFESSIONAL 013

Profesjonalna farba wewnętrzna do nakładania mechanicznego. Deweloperska.

Wskazówki ogólne

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

Wszystkie dane techniczne podane w niniejszej karcie charakterystyki produktu zostały określone w warunkach laboratoryjnych.