

TECHNICKÝ LIST (TL)

HASIT PI 563 SISI® TREND

SISI® vnitřní barva pro velké objekty




Oblast použití

Disperzní nátěry jsou minulostí: nátěrové hmoty na bázi naší patentované báze SISI® jsou díky směsi organických a anorganických složek vysoce odolné, paropropustné a bez konzervačních látek. Technologie HASIT SISI® je založena na inovativní struktuře elasto silikátových, silikonových a akrylátových pryskyřic stabilizovaných polymerem. Díky tomu je výrobek stejně vhodný pro organické i anorganické substráty. Matrice SISI® navíc umožňuje, aby vlastnosti barevných tónů měly stejně vysokou barevnou stálost a pružnost jako organické výrobky a zároveň si zachovaly povrchový charakter a paropropustnost minerálních nátěrů. HASIT SISI® TREND se používá jako špičkový HI-TEC výrobek pro všechny běžné vnitřní nátěry stěn a stropů. Díky velmi jednoduchému zpracování lze SISI® Trend použít ideálně všude tam, kde je v popředí ekonomická účinnost. Vysoký plošný výkon Airless zpracováním je obzvláště žádaný v komerčním sektoru, v obytných budovách, podzemních garážích, schodištích nebo sklepích.

Vlastnosti

- Vysoce paropropustná
- Dobrá krycí schopnost
- Minerální matný povrch
- Zdravé bydlení
- Bez znečišťujících látek (VOC) a konzervačních látek
- Bez mlžících aktivních látek
- Ekonomické zpracování

Zpracování



Technická data

Číslo výrobku	2000963618
EAN	4038502159571
Celní tarifní číslo	32041100
Balení	
Množství na balení	15 L/Bal.
Barva	Bílá
Spotřeba	ca. 1,45 L/m²/A.
Otevřenost pro difúzi par	Paropropustný
Hustota	ca. 1,51 kg/L
Třída oděru za mokra	Třída 3 (EN 13300)
Hodnota pH	11
sd-hodnota	< 0,03 m

HASIT PI 563 SISI® TREND

SISI® vnitřní barva pro velké objekty

Číslo výrobku	2000963618
Pokyny k balení	V plastových kbelících.
Obsah VOC	< 30 g/L

Materiálové složení

- Syntetická pryskyřice
- Pigmenty

Podmínky zpracování

Během fáze zpracování a schnutí nesmí teplota vzduchu ani podkladu klesnout pod +5 °C ani stoupnout nad +30 °C. Až do úplného vyschnutí chraňte před povětrnostními vlivy, chladem, mrazem, horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, deštěm, větrem, průvanem atd. Při přepravě a skladování chraňte před mrazem a velkým horkem.

Podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, stabilní a bez výkvětů, separačních činidel a nečistot všeho druhu. Vysoce savé, písčité, křídující nebo různé porézní podklady je nutné natřít vhodnými podkladovými nátěry. Prověření, posouzení a úprava podkladu musí být v souladu s platnými vnitrostátními i evropskými předpisy. U nově vytvořených podkladů je třeba dodržovat zejména dobu schnutí nebo zrání stanovenou výrobcem podkladu, jakož i technické informace a pokyny týkající se tohoto výrobku. Podklad musí být suchý, nosný, jakož i bez nečistot (např. prach, saze, řasy, výkvěty atd.). Musí být dosaženy charakteristické hodnoty síťového řezu 0 a 1 podle normy ČSN EN 2409. Beton: Betonové povrchy musí být vykartáčované a zbavené prachu. Cementovou kaši je třeba odstranit mechanicky. Nečistoty, jako jsou zbytky oleje na bednění, mastnota a vosky, je třeba odstranit proudem páry. Drobné defekty a dutiny lze opravit pomocí vyrovnávací hmoty HASIT. Pro následné organické nátěry se doporučuje betonové povrchy předem ošetřit přípravkem HASIT PP 501 SISI® SOL LF. Sádrokartonové desky, sádrové desky, celostěné sádrové desky.: Úprava podkladu např. s PP 501SISISOL LF. U starých nebo zažloutlých ploch je nutné tyto plochy opatřit PP 317 ISOGRUND LF (izolační nátěr).

Voda, saze, mastnota, nikotinové skvrny nebo jimi znečištěné povrchy, obecně silné kontrasty, stopy po filcu apod.: Povrchy důkladně omyjte vodou s použitím dalších

komerčně dostupných čisticích prostředků rozpouštějících mastnotu. V případě skvrn od rzi odstraňte příčiny vzniku skvrn předem. Provést základní nátěr pomocí HASIT PP 317 ISO LF. Pokud skvrny již nepronikají přes základní nátěr, naneste mezivrstvu a finální nátěr produktem popsaným v tomto technickém listu.

Nenosné nátěry a povrchy.: Nátěry nebo povrchy, které jsou stále nevhodné i po doporučeném předběžném ošetření podkladu nebo základním nátěru např. HASIT PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 501 SISISOL LF, PP 301 HYDRO LF nebo PP 317 ISO LF (Poznámka: Zkouška křížovým řezem podle EN 2409) musí být mechanicky odstraněny.

Příprava podkladu

Oprýskané olejové, lakové barvy a disperzní barvy musí být opáleny. Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny. Malé vady: před základním nátěrem opravit vhodným tmelem. Ochrana: Ostatní okolní plochy jako je sklo, keramika, hliník, nerez, okna, dřevěné povrchy, nábytek, podlahy, atd. je nutné zakrýt. Potřísněné plochy je nutné očistit vlhkým hadříkem nebo čistou vodou ještě před zaschnutím barvy. Vysoce savé, nebo podklady s rozdílnou nasákavostí je nutné upravit vhodným přípravkem bez obsahu rozpouštědel. Zpevňovací prostředky PP 201, 301, 401 a 501 lze ředit vodou, je nutné, aby tyto penetrace byly vsáknuty podkladem a nevytvořily film (viz technické listy produktu).

Příprava materiálu

Hloubkové penetrace musí být provedeny příslušným ředidlem a nesmí vytvářet lesklé plochy. Základovací a mezi nátěr ředit max. 5% vody Krycí nátěr ředit max. 3% vody.

Informace o zpracování

Souvislé plochy musí být natřeny v jednom kroku čerstvý do čerstvého, aby se zabránilo zřetelným napojováním. Na kritických a vysoko savých podkladech doporučujeme

HASIT PI 563 SISI® TREND

SISI® vnitřní barva pro velké objekty

provádět krycí nátěr na zcela vyschlou předchozí vrstvu.
Při 1 nátěru ředit max. 5- 10% vody. Při 2 nátěru ředit max. 3% vody

Zpracování

Při ručním zpracování nanášejte vhodným štětcem, válečkem nebo štětkou, abyste dosáhli plného a rovnoměrného pokrytí.

Aplikace nátěrové hmoty se skládá z úpravy podkladu (zpevnění, uzavření a sjednocení) a provedení základovacího popř. mezi nátěru a konečného nátěru.

Nanášení v jedné vrstvě: Díky extrémnímu stupni bělosti a extrémně vysoké krycí schopnosti lze kvalitního nátěru dosáhnout i jednovrstvými nátěry na podkladech, které nejsou třeba opatřit základním nátěrem (viz vhodnost podkladu).

Přípravek se aplikuje rovnoměrně pomocí vhodného stříkacího zařízení.

Airless aplikace: Úhel stříkání/tryska/tlak stříkání – 50°/0,021-0,025"/~150-180 bar.

Při nanášení stříkáním by měla být barva před použitím dobře promíchána a přelita přes sítko.

Při aplikaci je třeba zohlednit národní jakožto i evropské normy a nařízení, tak i také mezinárodní a národní platné standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, technické listy materiálů atd. V případě nejasností před aplikací žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

Skladování

Skladovat v chladu ale chránit před mrazem, uchovávat vzduchotěsně uzavřené.

Skladování 12 měsíců

Certifikát



Značka



Obecné pokyny

Při zpracování našich výrobků je třeba dodržovat informace uvedené v našich technických listech a obecných a specifických národních norem.

Všeobecné informace

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Hodnoty závislé na čase se vztahují na standardní klimatické podmínky (+20 °C/65 % r.v.). Ty se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech, jako je teplota, vlhkost a typ podkladu. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce. Všechny technické údaje uvedené v tomto produktovém listu byly stanoveny za laboratorních podmínek. Aby se zabránilo barevným odchylkám, je nutné při objednávce po odebrání vzorku vždy odkazovat na dodávku vzorku a při doobjednání vždy na první dodávku. Před aplikací je nutné zkontrolovat barevný odstín, obzvláště při doobjednávce. U probarvených omítek je nutné na

HASIT PI 563 SISI® TREND

SISI® vnitřní barva pro velké objekty

pohledové plochy aplikovat materiál z jedné výrobní šarže.
Zpracování při různých klimatických podmínkách může vést k barevnostním odchylkám.