

TEHNISKĀ DATU LAPA (TDL)

GRUNTOBET 310

Grunts



Piemērošanas jomas

Ģipša un cementa-kaļķu apmetuma grunts, izgatavota uz akrila-stirola sveķu ūdens dispersijas bāzes.

Izturīgs pret sārmaisavienojumiem

Piemērots iekšdarbiem un ārdarbiem.

Piemērota betona un dzelzsbetona pamatņu gruntēšanai

pirms ģipša apmetumu uzklāšanas

un citu materiālu pielietošanas, kā arī visu minerālo virsmu

gruntēšanai pirms cementa-kaļķu

apmetumu uzklāšanas.

Grunts uzlabo apmetuma saķeri ar pamatni, atvieglo

apmešanu un nodrošina vienmērīgu


apmetuma žūšanu. Aizsargā pret plaisāšanu un palielina

apmetuma virsmas izturību.

Īpašības

- Ūdensizturīgs
- Sala izturīgs
- Īpaši tvaiku caurlaidīgs
- Palielina apmetuma saķeri
- Atvieglo apmetuma uzklāšanu
- Regulē pamatnes uzsūktspēju
- Ar kvarca piedevu

Apstrāde



Tehniskie dati

Preces numurs	5907418092090
Iepakojums	
Daudzums uz vienību	20 kg/Gab.
Krāsa	Sarkanais
patēriņš	ca. 0,3 kg/m ²
Laika iestatišana	ca. 24 h
pH vērtība	7
Žūšanas laiks	12 h (pie +20 °C)

GRUNTOBET 310

Grunts

Materiāla bāze

- Ūdens dispersija no akrila polimēra
- Pigmenti
- Ūdens
- Uzlabotāji piedevas
- Piedevas kvarcs

Apstrādes nosacījumi

Apmešanas un žāvēšanas laikā apkārtējās vides un virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C un augstāka par +25 °C. Apmetamajai virsmai jābūt sausai, gludai, tīrai, stingrai, nav irdenai un viendabīgai. Pamatnei jābūt bez plaisām, bez sāls izsvīdumiem un tīrai: notīrītiem putekļiem, taukiem, krāsas atlikumiem, pelējuma, aļģēm vai sūnām.

Substrāts

Betons, dzelzsbetons: Pārklāti tieši
Ļoti uzsūcošām virsmām: Gruntēt ar GRUNTOLIT-SG 302
Poplaisājušas vai nelīdzenas virsmas: Pirms gruntēšanas špaktelēt ar remonta maisījumu
Virsmu ar pelējumu: Pirms gruntēšanas pelējumu apstrādāt ar SEPTOBUD 1008
ecās keramikas flīzes: Pārklāti tieši

Sagatavošana

Produkts ir gatavs lietošanai. Nepievienojiet ūdeni. Pirms lietošanas labi samaisiet produkta saturu iepakojumā

Apstrāde

Gruntēt ar otu, velti vai smidzinātāju. Jauniem apmetuma virsmām jāaizsargā no tiešiem saules stariem, sala, vēja un lietus.

Uzglabāšana

Līdz 12 mēnešiem no ražošanas datuma, cieši aizvērtā iepakojumā, temperatūrā no +5 °C līdz +25 °C, bērniem nepieejamā vietā, aizsargātā no tiešiem saules stariem, tālu no siltuma avotiem un atklātas uguns. To var pārvadāt jebkurā transportlīdzeklī, temperatūrā, kas nav zemāka par +5 °C. Tam nav piemērojamas AGS noteikumi.

Vispārīga informācija

Mēs uzņemamies atbildību par mūsu produkta kvalitāti un piemērotību lietošanai atbilstoši paredzētajam mērķim. Sniedzot darbu izpildes metodiku, mēs balstāmies uz testiem un praktiskajām prasmēm. Tomēr tas ir tikai vispārējas norādes un ieteikumi, kas negarantē paveikto darbu kvalitāti, jo atsevišķos gadījumos ir nepieciešams izvērtēt objekta būvnieciskās-fizikālās īpašības, kā arī mēs nevaram ietekmēt darbu izpildi. Tāpēc, veicot darbus, ir svarīgi pareizi novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, pašiem veikt testus. Visi tehniskie dati norādīti, pamatojoties uz 20 °C temperatūru. Šī temperatūra attiecas uz gaisu, pamatni un izmantoto materiālu.

Visi šajā produkta datu lapā norādītie tehniskie dati ir noteikti laboratorijas apstākļos.