

TECHNISCHE KAART

GLADŹ RENOWACYJNA 930

Kalk-cement gipsafwerking in het renovatiesysteem.



Parameters

Gips 930 is een afwerklaag in het renovatiesysteem van KREISEL, aangebracht op de renovatiepleister 921 of 922. Ook gebruikt als vereffenende laag bij de renovatie van beschadigde gevels. Het product voldoet aan de richtlijnen van de WTA

Properties

- Waterbestendig
- Vorstbestendig
- Dampdoorlatend
- Hydrofobe
- Het product voldoet aan de richtlijnen van de WTA
- Hoge hechtingsgraad
- Gemakkelijk te verwerken
- Voor natte verwerking

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	17073
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Unit per pallet	48 E/Pal.
Korrelgrootte	0-0,5 mm
Kleur	Grijs
Verbruik	1,1 kg/m ² /mm
Waterbehoefte in eenheden	ca. 6,5 L/E
Hechtsterkte	≥ 0,2 MPa
Chroomgehalte	≤ 0,0002 %
Laagdikte	0-3 mm

GLADŻ RENOWACYJNA 930

Kalk-cement gipsafwerking in het renovatiesysteem.

Artikelnummer	17073
Droogtijd	24 h (van) 48 h (tot)
Verwerkingstijd	2 h

Samenstelling

- Kalk
- Minerale vullers
- Additieven
- Hydraulisch bindmiddel

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn.

Vorbereitung van de ondergrond

Voor het uitvoeren van de restauratie wordt aanbevolen om een grondige analyse van het zoutgehalte en de vochtigheid van de grond uit te voeren. De ondergrond moet voldoende zijn uitgehard, dit geldt in het bijzonder voor gipslagen op renovatiepleister, in dit geval wordt een droogtijd aangehouden van 1 dag op 1 mm laagdikte.

Ondergrond met een groot absorptievermogen: Nat maken met water

Oude pleisterlagen: bevochtigen met water, en in het geval van een hoog absorptievermogen primen PŁYN 900, (gemengd met water in een verhouding van 1: 2) of REMONT GRUNT 950

Vorbereitung van het product

Het droge mengsel moet worden gemaakt met voldoende schoon, koud water, handmatig of mechanisch mengen met een mortelmenger. De mechanische mengtijd is 2-3 minuten. Controleer na het mengen van de eerste batch mortel de consistentie ervan, deze moet halfvloeibaar zijn. Corrigeer indien nodig de hoeveelheid toegevoegd water. De bepaalde mengverhouding met water moet worden genoteerd, zodat de volgende batches van de mortel op

dezelfde manier worden voorbereid. Geharde mortel niet met water of met vers materiaal mengen.

Gebruikswijze

Na het voorbereiden van de massa een laag aanbrengen met een dikte van max. 3 mm, vereffen met een roestvrijstalen spaan. Definitieve uitlijning (uitvegen met een viltspaan of sponsje) uitgevoerd na het begin van de binding (in optimale omstandigheden na 2 uur). Wanneer het nodig is om meerdere lagen aan te brengen, de volgende laag nat-op-nat aanbrengen.

Opmerkingen voor de uitvoering

Alle werkzaamheden uitvoeren wanneer het niet regent, indien de zonbestraling niet te sterk is en bij zachte wind. Indien het nodig is, deze werkzaamheden bij slechte weeromstandigheden uit te voeren, dient men speciale beschermingen te gebruiken, die de invloed van het weer beperken. Gepleisterde ruimten moeten geventileerd worden, maar de luchttochten of het te snel drogen van de mortel door de werking van de zonbestraling of verwarming is niet toelaatbaar. Product altijd toepassen in temperaturen +5 °C tot +25 °C. In de periode van het verharden de temperatuur op het niveau van min. +5 °C houden. Met verdere afwerkingswerkzaamheden beginnen na voldoende uitharding van het gips: na tenminste 7 dagen, dit kan langer zijn in het geval het werk werd uitgevoerd bij lage temperaturen en hoge vochtigheid.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het

GŁADŹ RENOWACYJNA 930

Kalk-cement gipsafwerking in het renovatiesysteem.

product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.